



SANASTOF

**Intonachino deumidificante,
macroporoso, di finitura**

scheda tecnica n° 3.06.01

Aggiornamento: Settembre 2006 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Composto rasante, adesivo, traspirante, a granulometria fine, a base di calce idraulica, per la finitura, mediante rasatura, di pareti interne ed esterne nelle opere bioedili e nel restauro storico e monumentale.

INGREDIENTI

Calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre naturali.

PARAMETRI BIOEDILI

- traspirabilità elevata
- cemento, resine e solventi assenti
- aggregati radioemissivi assenti

CARATTERISTICHE

colore nocciola chiaro
diametro massimo 0,4 mm
densità a 24 ore 1.500 kg m³
traspirabilità $\mu = < 9$
vita utile a 20°C 45'
reazione caratteristica pozzolanica
assimilabilità funzionale cocciopesto
acqua d'impasto 18 - 20% in peso
temperatura minima di utilizzo +6°C
temperatura massima di utilizzo +30°C
conservabilità protetta 12 mesi

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire i supporti di applicazione asportando gli imbrattamenti, le parti incoerenti, la polvere ecc. saturandoli con acqua (saturi a superficie asciutta). Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto.

Aggiungere gradualmente SANASTOF e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata.

Applicare con frattazzo o spatola. →

→ Gli eventuali successivi rivestimenti (pitturazioni o intonachini colorati) dovranno essere realizzati con prodotti caratterizzati da un valore di μ non superiore a 12.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 18 - 20% in peso (4,5 - 5 litri per sacco da 25 kg).

ATTENZIONE

E' indispensabile saturare con acqua (saturo a superficie asciutta) l'intonaco preesistente che dovrà risultare adeguatamente consistente.

La stagionatura umida prolungata e la conveniente protezione delle superfici fresche sono essenziali per una corretta maturazione.

CONFEZIONE

Sacco kg 25

CONSUMI

3 - 4 kg/m² (1300 kg/m³)

VOCE DI CAPITOLATO

Le opere di finitura degli involucri murari, la regolarizzazione degli intonaci, verranno effettuate mediante rasatura con lo specifico intonachino traspirante, adesivo, bioedile SANASTOF di AZICHEM srl, a base di calce idraulica, conforme alla Direttiva CEE 89/106, applicato a cazzuola, frattazzo, spatola, per un consumo di 3 - 4 kg/m².

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it