



SANAFIRM

Composto a rapido indurimento per fissaggi ed ancoraggi

scheda tecnica n° 7.02.02

Aggiornamento: Settembre 2006 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Composto adesivo, tixotropico, fibrorinforzato, a base di calce idraulica, fibrorinforzato, a rapido indurimento, per il fissaggio e l'ancoraggio, nei corpi murari, di strutture, inserti, piastre, telai, barre, sanitari ecc., negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

INGREDIENTI

Calce idraulica, botticino, sabbie di quarzo, caolino, alluminati, fibre naturali.

PARAMETRI BIOEDILI

- cemento assente
- resine e solventi assenti
- aggregati radioemissivi assenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- aspetto polvere grigio scuro
- diametro massimo 2 mm
- densità a 24 ore 1800 kg/m³
- vita utile a 20°C 15'
- primo indurimento dopo 8 ore
- indurimento funzionale dopo 36 ore
- adesività ed aderenza elevati
- acqua di impasto 15 - 16% in peso
- intervallo termico di applicazione +6/+30°C
- conservabilità protetta 12 mesi

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le superfici di applicazione dovranno risultare esenti da polvere, imbrattamenti ecc., adeguatamente coerenti e preliminarmente saturate con acqua. →

→ Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto; aggiungere gradualmente SANAFIRM e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione, sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata.
Applicare con cazzuola o frattazzo.

L'acqua di impasto indicativamente necessaria è pari al 15 - 16% in peso (3,5 - 4 litri per sacco da 25 kg).

CONFEZIONE

Sacco kg 25

CONSUMI

1,8 kg/mm/m² (1800 kg/m³).

VOCE DI CAPITOLATO

I fissaggi, gli ancoraggi, di strutture, inserti, piastre, telai, barre, sanitari ecc., ai corpi murari, dovranno essere effettuati con l'impiego dello specifico composto SANAFIRM di AZICHEM srl, bioedile, a base di calce idraulica, conforme alla Direttiva CEE 89/106, per un consumo di 1800 kg/m³.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



aziChem
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it