



CSX.0159

## SANAREG

Lösung aus  
Ammoniumverbindungen für die  
Hemmung der salzhaltigen  
Motilität

### Zollcode

2839.9000

### Verbrauch

0.1 - 0.2 kg /m<sup>2</sup>  
(Empfohlen: 0.15 kg /m<sup>2</sup>)

### Verpackungen

- Kanister 5 kg
- Kanister 25 kg

### Anwendungen

- Pinsel
- Spritze



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

Familie  
Consilex

Typ  
Salz- und Schimmelschutzmittel auf der Basis von  
Ammoniumsalzen

Produktlinien  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Funktionskategorien  
• Sanierung von feuchtem Mauerwerk mit entfeuchtendem  
Putz  
• Wasserabweisene Behandlungen an Verputzen und  
Mauerwerken  
• Salzhemmende Behandlung der Mauerwerke

Bestandteile  
Einkomponente

Erscheinungsbild  
Flüssig

## Beschreibung des Produkts

Reaktive, farblose Lösung aus Ammoniumverbindungen in der Lage, durch Reaktion mit den Salzen und dem Kalkhydrat im Mauerwerk, Ammoniumseifen mit ausgeprägten wasserabweisenden und stabilisierenden Eigenschaften bilden zu können, die spezifisch für die Vorbehandlungen gegen salzhaltige Motilität der Mauerwerke, bei Eingriffe in ökologischen Bauwerken und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

## Allgemeine Eigenschaften

SANAREG ist eine Verbindung aus quartären Ammoniumsalzen in wässriger Lösung. Es ist ein Produkt, das keine Spuren von Harzen, Lösungsmittel, Verdünnungsmittel und anderen synthetischen Stoffen enthält. SANAREG verändert nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität des Mauerwerks.

Besonders geeignet in Kombination mit dem natürlichen Kreislauf der Entfeuchtungs-Putze UNTERSANA, SANATIGH und SANASTOF. Sowie auch UNTERSANA, CALEOSANA und SANASTOF.

## Verwendungsbereiche


Hemmung von Salzausblühungen bei entfeuchtenden Sanierungseingriffen mit der Anwendung von makroporösem sanierendem Verputz.


## Verfügbare Farben

- weiß

## Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:  
12 Monate

 Nutzungstemperatur:  
+8 / +30 °C

 Spezifisches Gewicht:  
0.98 kg/dm<sup>3</sup>

## Technische Spezifikationen

pH: 8.5 \_

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Beton
- Ziegel
- Mix-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Lochziegeln
- Stein-Mauerwerk

## Verwendungsart

SANAREG durch Sprühen, von unten nach oben auftragen: Die Applikation kann auch mit einer Bürste mit langen Borsten durchgeführt werden. Nach ein paar Stunden den Überschuss von den Oberflächen entfernen. Im Falle der späteren Anwendung von Verputz, Farbe etc., die behandelten Oberflächen vorher gründlich abspülen.

## Vorbereitung des Untergrunds

Entfernen Sie Verschmutzungen und Salz-Erscheinungen durch kräftiges Bürsten; anschließend den restlichen Staub entfernen. Die Oberflächen müssen im Moment der Anwendung so trocken wie möglich resultieren.

## Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Nicht für Oberflächen verwenden, welche "sichtbar" bleiben sollen, außer nach vorheriger Überprüfung der applikativen Ergebnisse.

SANAREG ist eine moderat ätzende Lösung in der Anwendungsphase: Nicht einnehmen, Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen anwenden.

SANAREG ist auf Wasserbasis, weshalb seine Wirksamkeit, auch wenn die Halterung zum Zeitpunkt der Applikation nicht völlig trocken ist, nicht beeinträchtigt wird.

*SANAREG hergestellt / vertrieben von*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)