



CSX.0159

SANAREG

Solución de compuestos de amonio para la inhibición de la motilidad salina

✘ Código de Aduana

2839.9000

🧰 Consumos

0.1 - 0.2 kg /m²
(Aconsejado: 0.15 kg /m²)

📦 Embalajes

- Bidón 5 kg
- Bidón 25 kg

🖌️ Aplicación

- Pincel
- Rociado

Familia

Consilex

Tipo

Soluciones antisal y antimoho a base de sales de amonio

Líneas de productos

- Building
- Opus
- Sanageb

Categorías funcionales

- Bonificación de las mamposterías húmedas con enlucidos deshumidificadores
- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
- Tratamiento contra sal de las mamposterías

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Líquido

Descripción del del producto

Solución reactiva, sin color, de compuestos de amonio capaces de formar, por la reacción con las sales y los hidratos de calcio presentes en la albañilería, jabones de amonio con grandes características hidrófugas y estabilizantes, específica para los tratamientos previos contra la motilidad salina de cuerpos de muros, en intervenciones de la bioconstrucción y reforma de edificios de época y monumentales.

Características generales

SANAREG es un compuesto de sales de amonio cuaternarios en solución acuosa. Es un producto que no contiene restos de resinas, disolventes, diluyentes y otras sustancias sintéticas. La aplicación de SANAREG no modifica el original transpirabilidad de los muros.

Especialmente indicado en combinación con el ciclo de revocos deshumidificantes naturales UNTERSANA, SANATIGH y SANASTOF. Así como UNTERSANA, CALEOSANA y SANASTOF.

Campos de uso

Inhibición de eflorescencias salinas en las intervenciones de saneado deshumidificante con la aplicación de revocos macroporosos de saneado.

Colores disponibles

- Blanco

Características fundamentales

🕒 Conservabilidad:
12 meses

📊 Peso específico:
0.98 kg/dm³

🌡️ Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificaciones técnicas

pH: 8.5 _

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra

Modo de uso

Aplicar SANAREG mediante nebulización, procediendo de abajo hacia arriba: la aplicación puede también hacerse con brocha de cerdas largas. Después de algunas horas eliminar los excedentes superficiales. En el caso de posterior aplicación de revocos, pinturas etc., enjuagar previamente y cuidadosamente las superficies tratadas.



www.azichem.com

Actualización del: 24/02/2018

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Preparación de los soportes

Eliminar las suciedades y las manifestaciones salinas mediante cepillado enérgico; eliminar a continuación el polvo residual. Las superficies deberán ser lo más posible secas en el momento de aplicación.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

No utilizar para superficies destinadas a permanecer "a la vista" salvo verificación preliminar de los resultados de aplicaciones.

SANAREG es una solución moderadamente cáustica en la fase aplicativa: no ingerir, usar guantes, gafas y prendas protectoras, adoptar los necesarios medios de precaución.

SANAREG es a base acuosa, por este motivo su eficacia no se ve afectada también si el soporte no resulta perfectamente seco al momento de la aplicación.

SANAREG es producido/distribuido por



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer