



CSX.0159

SANAREG

Soluzione di composti di ammonio per l'inibizione della motilità salina

Codice Doganale

2839.9000

Consumi

0.1 - 0.2 kg /m²
(Consigliato: 0.15 kg /m²)

Imballaggi

- Tanica da 5 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione

- Pennello
- Spruzzo

Famiglia
Consilex

Linee prodotti
• Building
• Opus
• Sanageb

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Soluzioni antisale e antimuffa a base di sali di ammonio

Categorie funzionali
• Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti
• Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature
• Trattamento antisalino delle murature

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Soluzione reattiva, incolore di composti di ammonio in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio con spiccate caratteristiche idrorepellenti e stabilizzanti, specifica per i trattamenti preliminari contro la motilità salina dei corpi murari, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANAREG è un composto di sali di ammonio quaternari in soluzione acquosa. E' un prodotto che non contiene tracce di resine, solventi, diluenti e altre sostanze sintetiche. L'applicazione di SANAREG non modifica l'originale traspirabilità muraria.

Particolarmente indicato in combinazione con il ciclo di intonaci deumidificanti naturali UNTERSANA, SANATIGH e SANASTOF. Così come UNTERSANA, CALEOSANA e SANASTOF.


Campi d'impiego


Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante con l'applicazione di intonaci macroporosi risananti.


Colori disponibili

- Bianco

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Peso specifico:
0.98 kg/dm³

 Temperatura di applicazione:
+8 / +30 °C

Specifiche tecniche

pH: 8.5 _

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Calcestruzzo
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra

Modalità d'impiego

Applicare SANAREG mediante nebulizzazione, procedendo dal basso verso l'alto: l'applicazione può anche avvenire con pennello a setole lunghe. Dopo qualche ora rimuovere le eccedenze superficiali. Nel caso di successiva applicazione di intonaci, pitture ecc., risciacquare preliminarmente ed accuratamente le superfici trattate.

Preparazione dei supporti

Remove gli imbrattamenti e le manifestazioni saline mediante energica spazzolatura; eliminare quindi la polvere residua. Le superfici dovranno risultare il più possibile asciutte all'atto dell'applicazione.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Da non utilizzare per superfici destinate a restare "a vista" salvo verifica preliminare dei risultati applicativi.

SANAREG è una soluzione moderatamente caustica nella fase applicativa: non ingerire, indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, adottare i necessari accorgimenti.

SANAREG è a base acquosa, per questo motivo la sua efficacia non è compromessa anche se il supporto non risulta perfettamente asciutto al momento dell'applicazione.

SANAREG è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer