



Família
Consilex

Tipologia
Soluções anti-sal e antimoho a base de sais de amónia

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• Saneamento de paredes húmidas com rebocos desumidificantes
• Tratamentos hidrorrepelentes de rebocos e paredes
• Tratamento anti-salino de paredes

Componentes
Monocomponente

Aspeto
Líquido

CSX.0159

SANAREG

Solução de compostos de amónio para inibição da motilidade salina

 **Cód. Alfandegário**

2839.9000

 **Consumos**

0.1 - 0.2 kg /m²
(Aconselhado: 0.15 kg /m²)

 **Embalagens**

- Galão 5 kg
- Galão 25 kg

 **Aplicação**

- Pincel
- Pulverização

Descrição do produto

Solução reativa, incolor de compostos de amónio capaz de formar, por reação com os sais e os hidratos de cálcio presentes nas alvenarias, sabões de amónio com notáveis características hidrorrepelentes e estabilizantes, específica para os tratamentos preliminares contra a motilidade salina dos corpos de paredes, nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

Características gerais

SANAREG é um composto de sais de amónio quaternários em solução aquosa. É um produto que não contém traços de resinas, solventes, diluentes e outras substâncias sintéticas. A aplicação de SANAREG não modifica a original transpiração das paredes.

Especialmente indicado em combinação com o ciclo de rebocos desumidificantes naturais UNTERSANA, SANATIGH e SANASTOF. Bem como UNTERSANA, CALEOSANA e SANASTOF.


Campos de uso


Inibição das eflorescências salinas nas intervenções de saneamento desumidificante com aplicação de rebocos macroporosos saneantes.


Cores disponíveis

• Branco

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Peso específico:
0.98 kg/dm³

 Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificações técnicas

pH: 8.5 _

Limpeza instrumentos

• Água

Suportes consentidos

• Betão
• Tijolos
• Paredes mistas
• Paredes com tijolos furados
• Paredes de pedra

Preparação dos suportes

Remover as sujidades e as manifestações salinas mediante enérgica escovação; então eliminar a poeira residual. As superfícies deverão estar o máximo possível enxutas no ato da aplicação.

Modalidade de emprego

Aplicar SANAREG mediante nebulização, procedendo de baixo para cima: a aplicação pode acontecer com pincel de cerdas longas. Após algumas horas, remover os excessos superficiais. No caso de sucessiva aplicação de rebocos, tintas, etc., enxaguar preliminarmente e cuidadosamente as superfícies tratadas.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: 24/02/2018
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/2

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Não utilizar em superfícies destinadas a ficar "a vista" salvo verificação preliminar dos resultados aplicativos.

SANAREG é uma solução moderadamente cáustica na fase aplicativa: não ingerir, usar luvas, óculos e roupas de proteção, adotar as medidas necessárias.

SANAREG tem base aquosa, por esse motivo a sua eficácia não é comprometida mesmo se o suporte não estiver perfeitamente enxuto no momento da aplicação.

SANAREG produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer