



CSX.0159

SANAREG

Soluție pe bază de compuși de amoniu pentru inhibarea motilității saline

Cod vamal

2839.9000

Consum

0.1 - 0.2 kg /m²
(Recomandat: 0.15 kg /m²)

Ambalaje

- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg

Aplicare

- Panou
- Stropire

Familie
Consilex

Tip de produs

Soluții anti-sare și anti-mucegai pe bază de săruri de amoniu

Linii de produse

- Building
- Opus
- Sanageb

Categoriile funcționale

- Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
- Tratamente hidrofuge pentru tencuieli și ziduri
- Tratament anti-salin pentru ziduri

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Soluție reactivă, incoloră, din compuși de amoniu capabili să formeze, în urma reacției cu sărurile și hidrații de calciu din ziduri, săpunuri de amoniu cu proprietăți hidroizolante și stabilizante foarte importante, specifică pentru tratamente prealabile împotriva motilității saline din ziduri în bio-construcții și la restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor.

Caracteristici generale

SANAREG este o compoziție de săruri de amoniu cuaternare în soluție apoasă. Este un produs care nu conține urme de rășini, solvenți, diluanți sau alte substanțe sintetice. Aplicarea produsului SANAREG nu modifică transpirabilitatea originală naturală a zidului.

Este indicat mai ales în combinație cu ciclul de tencuieli dezumidificante naturale UNTERSANA, SANATIGH și SANASTOF. Ca și UNTERSANA, CALEOSANA și SANASTOF.


Domenii de utilizare


Inhibarea eflorescenței saline/mucegaiului la lucrările de reabilitare a dezumidificării prin aplicarea tencuielilor macroporoase de remediere.

Culori disponibile

- Alb

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
0.98 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificații tehnice

pH: 8.5 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră

Aplicare

Aplicați SANAREG prin pulverizare de jos în sus: aplicarea se poate face și cu ajutorul unei pensule cu păr lung. După câteva ore eliminați produsul în exces de pe suprafață. În cazul în care ulterior se vor aplica tencuieli, vopsele etc, clătiți bine în prealabil suprafețele tratate.

Pregătirea suporturilor

Eliminați reziduurile și reacțiile saline prin periere profundă, după care eliminați praful creat. Suprafețele trebuie să fie cât mai uscate posibil în momentul aplicării.



www.azichem.com

Actualizat în data de: 24/02/2018
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsurile de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

A nu se utiliza pe suprafețe care vor rămâne "la vedere" decât după efectuarea în prealabil a unor teste de aplicare și analizarea rezultatelor.

SANAREG este o soluție moderat caustică în faza de aplicare: nu înghițiți, purtați mănuși, ochelari și îmbrăcăminte de protecție, luați măsurile de precauție necesare.

SANAREG este o soluție pe bază de apă, de aceea eficacitatea acesteia nu este afectată în mod negativ nici atunci când suportul nu este perfect uscat în momentul aplicării.

SANAREG este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer