



Familie  
Floortech

Typ  
Kleber und Stuck für Böden

Produktlinien  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Funktionskategorien  
• Kleben und Verfugen von Fliesen, Kacheln, Parquet, usw.

Bestandteile  
Einkomponente

Erscheinungsbild  
Pulver

FLR.0164

## SANASTUCK

Haftender Stuck auf Basis von hydraulischem Kalk, zur Verfüllung von Fugen

### Zollcode

2522 3000

### Verbrauch

0.5 - 2 kg /m<sup>2</sup>  
(Empfohlen: 1 kg /m<sup>2</sup>)

### Verpackungen

- Sack 25 kg  
- Palette: 50 x (Sack 25 kg)

### Anwendungen

- Schwammhahlwerk  
- Schwamm

## Zertifikate und Richtlinien



### Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produkt der Sanageb-Linie, eine Azichem Srl Produktlinie die seit 1994 dem Biobau gewidmet ist, dem umweltfreundlichen Bau, der Bio-Architektur und den sanierenden und konservierenden Eingriffen im Bereich des historischen-umweltschützenden Bauwesens.

## Beschreibung des Produkts

Klebmasse mit hervorragenden Atmungsaktivität und Formbarkeit, auf Basis von hydraulischem Kalk, für das Auffüllen der Fugen zwischen den Fliesen, Kachel etc. in horizontale und vertikale Anwendungen bei Eingriffen in ökologischen Bauarbeiten, in Neubauten und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

## Allgemeine Eigenschaften

Produkt, bestehend aus hydraulischem Kalk, Botticino (Marmo), Kaolin, Calcium Casein, Ammoniumsalze und natürlichen Fasern. Es enthält kein Zement, Lösungsmittel, Harze oder radioaktive Aggregate.

## Verwendungsbereiche

Verfüllende Stuckatur der Fugen zwischen Bodenfliesen und Kacheln der internen Bodenbeläge von Gebäuden.

## Verfügbare Farben

• Hasel klar

## Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:  
12 Monate



Maximaler Aggregatdurchmesser:  
0.3 mm



Mit Wasser mischen:  
14-16 %



Nutzungstemperatur:  
+8 / +30 °C



Pot life:  
60 min

## Technische Spezifikationen

Vollständige Aushärtung (a 20°C): 14 tag

## Reinigung der Instrumente

• Wasser

## Zulässige Böden

• Fliesen und Kacheln  
• Untergrundstrich

## Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, vollständig, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. und angemessen feucht sein.



www.azichem.com

Aktualisierung von: 24/02/2018  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer

## Verwendungsart

Etwa 2/3 des Anmachwassers in das Mischgerät oder Eimer geben; Nach und nach SANASTUCK und das noch benötigte Wasser hinzufügen und den Mischvorgang bis zum Erhalt einer homogenen und klumpenfreien Mischung mit der gewünschten Konsistenz verlängern. Die Stuckatur wie üblich realisieren. Das erforderliche Anmachwasser beträgt ungefähr 18-20 % in Gewicht (4,5-5 Liter pro Sack von 25 kg).

## Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Um die Eignung des Produktes, je nach spezifischen Anforderungen zu überprüfen, ist es immer erforderlich Vorversuche durchzuführen.

Den Schutz und die feuchten Aushärtung der ausgesetzten, frischen Oberflächen warten.

*SANASTUCK hergestellt / vertrieben von*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)