



FLR.0164

## SANASTUCK

Stucco adesivo alla calce idraulica, per colmare fughe nelle pavimentazioni

### Codice Doganale

2522 3000

### Consumi

0.5 - 2 kg /m<sup>2</sup>  
(Consigliato: 1 kg /m<sup>2</sup>)

### Imballaggi

- Sacco da 25 kg  
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

### Applicazione

- Frattazzo di spugna  
- Spugna

Famiglia  
**Floortech**

Linee prodotti  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia  
**Collanti e stucchi per pavimentazioni**

Categorie funzionali  
• Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.

Aspetto  
**Polvere**

## Certificazioni e normative



### Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia, le costruzioni eco-sostenibili, la bio-architettura e gli interventi riabilitativi e conservativi nell'edilizia storico-ambientale.

## Descrizione del prodotto

Composto adesivo ad elevata traspirabilità e modellabilità, a base di calce idraulica, per la colmataura delle fughe fra mattonelle, piastrelle ecc. in applicazioni orizzontali e verticali, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

## Informazioni aggiuntive

Prodotto costituito da calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sali di ammonio e fibre naturali. Non contiene cemento, solventi, resine o aggregati radioemissivi.

## Campi d'impiego


Stuccatura riempitiva delle fughe tra piastrelle e mattonelle, nelle pavimentazioni interne di edifici.

## Colori disponibili


• Nocciola chiaro


## Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:  
12 mesi

 Diametro massimo aggregato:  
0.3 mm

 Miscelare con acqua:  
14-16 %

 Pot life:  
60 min

 Temperatura di applicazione:  
+8 / +30 °C

## Specifiche tecniche

*Indurimento completo (a 20°C): 14 gg*

## Pulizia strumenti

• Acqua

## Supporti consentiti

• Mattonelle e piastrelle  
• Massetti di sottofondo

## Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore, o in un secchio da cantiere, circa i 2/3 dell'acqua d'impasto; aggiungere gradualmente SANASTUCK e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere un impasto privo di grumi, della consistenza desiderata. Realizzare le stuccature come consuetudine. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 14-16% in peso (3,5-4 litri per sacco da 25 kg).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **23/02/2018**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare puliti, integri, esenti da imbrattamenti, polvere, parti friabili e/o incoerenti e sufficientemente umidi.

## Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Per verificare l'idoneità del prodotto, in funzione delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici fresche, esposte.

*SANASTUCK è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **23/02/2018**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)