



Famiglia
Floortech

Tipologia
Collanti e stucchi per pavimentazioni

Linee prodotti
• Aqua
• Building

Categorie funzionali
• **Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.**
• **Impermeabilizzazione trasparente di terrazze e balconi piastrellati**

Componenti
Bicomponente

Aspetto
Polvere + Liquido

FLR.0184

STUCCO BALCONY

Stucco cementizio bicomponente,
impermeabile ad elevata
adesività

Codice Doganale

3214 1010

Imballaggi

- Secchio da 4 kg [A]
- Secchiello da 0.8 kg [A]
- Bottiglia da 1 kg [B]
- Secchiello da 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Secchio da 4 kg [A] + 1 Bottiglia da 1 kg [B]
- Kit: 1 Secchiello da 0.8 kg [A] + 1 Secchiello da 0.2 kg [B]

Applicazione

- Spatola
- Applicazione manuale
- Frattazzo di spugna
- Spugna

Descrizione del prodotto

Stucco cementizio bicomponente, fine, di consistenza plastico fluida, per la stuccatura di fughe tra le mattonelle, e per colmare e stilare fessure statiche, micro e macro-cavità ecc., prima dell'applicazione di PROTECH BALCONY negli interventi di impermeabilizzazione trasparenti non pellicolari di terrazze e balconi.

Consumi

Applicare circa 1,75 kg di prodotto per ogni decimetro cubo di volume da stuccare.

Campi d'impiego

Stucco specifico per la preparazione preliminare dei supporti (fughe aperte, micro e macro-cavità e fessure) per la successiva applicazione di PROTECH BALCONY su terrazze e balconi.

Colori disponibili

- Grigio chiaro

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Diametro massimo aggregato:
0.35 mm

 Non infiammabile

 Pot life:
15 - 20 min

 Resistente ai raggi UV

 Spessore massimo consigliato:
6 mm

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

 Usare indossando guanti protettivi

Specifiche tecniche

Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0.10 kg•h^{0.5}/m²

Indurimento completo (a 20°C): 180 min

Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4:1 _

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Mattonelle e piastrelle

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

Unire al componente A la quantità di componente B necessaria per ottenere la consistenza desiderata; mescolare a fondo sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi. Mettere in opera utilizzando una spatola, il frattazzo di spugna o semplicemente con le dita della mano (indossando un guanto di gomma).

E' possibile correggere la consistenza, ove necessario, aggiungendo moderate quantità d'acqua all'impasto pronto.

Nei casi di stuccature colorate, si consiglia di mescolare il bicomponente impastato con piccole quantità di pigmenti colorati acquistabili presso qualsiasi colorificio.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Non applicare in presenza di insolazione diretta. Curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici esposte.

Visto l'elevata adesività e la rapida asciugatura del prodotto, si consiglia di lavare immediatamente dopo l'applicazione, con spugna impregnata d'acqua, le parti eccedenti le stuccature ("sbordature") per evitare noiose operazioni di pulizia finale.

Negli interventi di impermeabilizzazione trasparente non pellicolare di terrazze e balconi, STUCCO BALCONY va applicato solamente per ripristinare la continuità di stuccature labili, distaccate o assenti. Per questo motivo il consumo è estremamente variabile da caso a caso, a seconda dell'effettivo volume di colature da realizzare.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

STUCCO BALCONY è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**