



Famiglia
Intotech

Tipologia
Stucchi e rasanti di finitura

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorie funzionali
• **Intonacatura di murature con intonaci e rasanti**
• **Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti**
• **Risanamento termo-isolante di murature**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Polvere

INT.0162

SANASTOF

Rasante traspirante, adesivo, deumidificante, macroporoso, di finitura

Codice Doganale

2522 3000

Consumi

3 - 4 kg /m²/cm
(Consigliato: 4 kg /m²/cm)

Imballaggi

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

Applicazione

- Cazzuola
- Frattazzo
- Intonacatrice
- Spatola
- Spugna

Certificazioni e normative



EN 998-1

Malte da intonaci interni ed esterni - Malta per scopi generali (GP)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia, le costruzioni eco-sostenibili, la bio-architettura e gli interventi riabilitativi e conservativi nell'edilizia storico-ambientale.

Descrizione del prodotto

Composto rasante, adesivo, traspirante, a granulometria fine, a base di calce idraulica, per la finitura, mediante rasatura, di pareti interne ed esterne, nelle opere bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANASTOF è un prodotto a base di calce idraulica naturale, caolino, fibre naturali, carbonato di calcio e aggregati silicei selezionati. E' un prodotto naturale dotato di una elevata traspirabilità intrinseca e non presenta tracce di resine, solventi, diluenti e aggregati radioemissivi.

Campi d'impiego

Rasature traspiranti di involucri murari e di cappotti modulari naturali, prima della pitturazione o l'applicazione di finiture ad intonachino o marmorizzate.

Colori disponibili

• Nocciola chiaro

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
12 mesi



Diametro massimo aggregato:
0.7 mm



Miscelare con acqua:
30-32 %



Pot life:
> 180 min



Temperatura di applicazione:
+ 6 / +30 °C

Specifiche tecniche

Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h^{0.5}/m²

Legame di aderenza (UNI EN 1542): 0.84 N/mm²

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1220 kg/m³

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): 1.5 N/mm²

Traspirabilità (UNI EN 1015-19): 13.6 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/09/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Malte cementizie, alla calce e miste

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere gradualmente SANASTOF e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. Applicare con frattazzo o spatola. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 30-32% in peso (7,5-8 litri per sacco da 25 kg).

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

La stagionatura umida prolungata e la conveniente protezione delle superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, sono essenziali per una corretta maturazione.

Gli eventuali successivi rivestimenti (pitturazioni o intonachini colorati) dovranno essere realizzati con prodotti caratterizzati da un valore di μ non superiore a 12 (grasselli di calce, silicati di potassio o silossani).



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/09/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SANASTOF è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/09/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**