



INT.0162

**SANASTOF**

Netezitor deumidificant,  
macroporos, de finisare

 **Cod vamal**

2522 3000

 **Consum**

8.5 kg /m<sup>2</sup>/cm

 **Ambalaje**

- Sac 25 kg  
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

 **Aplicare**

- Mistrie  
- Drișcă  
- Mașină de tencuit  
- Spatulă  
- Burete

Familie  
**Intotech**

Linii de produse  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Componente  
**Monocomponent**

Tip de produs  
**Chituri și netezitori de finisare**

Categorii funcționale  
• Tencuirea zidurilor cu tencuieli și netezitori  
• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante  
• Reabilitarea termoizolantă a zidurilor

Aspect  
**Praf**

## Certificări și reglementări



**EN 998-1**

Mortare pentru tencuieli interne și externe- Mortar de uz general (GP)

## Descrierea generală a produsului

Compoziție netezitoare, adezivă, transpirantă, cu granulometrie fină, pe bază de var hidrolic, pentru finisarea, prin netezire, a pereților interiori și exteriori în bio-construcții, la restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor.

## Caracteristici generale

SANASTOF este un produs pe bază de var hidrolic natural, botticino, caolin, cazeinat de calciu, sare de Vichy (bicarbonat de sodiu), acid tartric, săruri de amoniu și fibre naturale. Este un produs natural cu o transpirabilitate intrinsecă ridicată fără urme de rășini, solvenți, diluanți și agregări radioemisivi.


## Domenii de utilizare

Neteziri transpirante a învelișurilor zidurilor înainte de vopsire sau de aplicarea finisărilor pe bază de glet sau marmorizate.


## Culori disponibile


• Maro deschis


## Caracteristici fundamentale

 Amestecați cu apă:  
30-32 %

 Conservare:  
12 luni

 Diametrul maxim al agregatului:  
0.7 mm

 Pot life:  
> 180 min

 Temperatura de utilizare:  
+ 6 / +30 °C

## Specificații tehnice

Absorbție capilară (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Densitate (UNI EN 1015-6): 1220 kg/m<sup>3</sup>

Forța de aderență (UNI EN 1542): 0.84 N/mm<sup>2</sup>

Rezistența la comprimare (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm<sup>2</sup>

Rezistența la flexiune (UNI EN 1015-11): 1.5 N/mm<sup>2</sup>

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 13.6 μ

## Curățarea instrumentelor

• Apă

## Suporturi admise

• Tencuieli  
• Mortare cimentoase din var și mixte

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
www.azichem.ro/disclaimer

## Aplicare

Introduceți în mixer circa 2/3 din apa prevăzută pentru compoziție. Adăugați gradual SANASTOF împreună cu apa necesară continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări cu consistența dorită. Aplicați cu drișca sau cu spatula. Apa necesară pentru amestec este de circa 18-20% din greutatea totală (4,5-5 litri la fiecare sac de 25kg).

## Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată".

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



## Măsuri de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Maturarea umedă prelungită și protecția adecvată a suprafețor proaspete de lumina directă a soarelui, de ploaie și de vânt sunt deosebit de importante pentru o maturare corectă.

Eventualele învelișuri succesive (vopsele sau gleturi colorate) trebuie realizate cu produse cu  $\mu$  nu mai mare de 12 (grasselli di calce- învelișuri murale pe bază de liant mineral, care permit obținerea unei finisări lucioase, silicați de potasiu sau siloxani).

*SANASTOF este produs/distribuit de*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **24/02/2018**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398