



Группа
Intotech

Тип
Штукатурка и отделка после ее снятия

Линии изделий
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Функциональные категории
• **Отукатуривание стен с использованием штукатурки и пленки**
• **Обновление влажных стен с использованием осушающей штукатурки**
• **Восстановление теплоизоляции стен**

Компоненты
Однокомпонентные

Внешний вид
Порошок

INT.0162

SANASTOF

Сухая, крупнопористая
штукатурка для окончательной
обработки

 **Таможенный код**

2522 3000

 **Потребление**

8.5 кг /м²/см

 **Упаковка**

- Мешок 25 кг
- Поддон: 50 х (Мешок 25 кг)

 **Применение**

- Кельма
- Затирка
- Штукатурная машина
- Шпатель
- Губка

Сертификаты и нормативные акты



EN 998-1

Строительный раствор и штукатурка для внутренних и наружных работ -
Строительный раствор общего назначения (GP)

Описание изделия

Клеящееся, дышащая штукатурная смесь, из мелкого размера частиц, основанная на гидравлической извести, для отделки, сглаживания, внутренних и внешних стен, в экологических строительных работах и в реставрации старинных зданий и памятников.

Общие характеристики

SANASTOF - это продукт на основе натуральной гидравлической извести, боттичино, каолина, казеината калиция, виши соли, винной кислоты, аммониевой соли и натуральных волокон. Это натуральный продукт с высокой собственной воздухопроницаемостью и не имеет следов смолы, растворителей, разбавителей и агрегатов радиоизлучения.






Сфера применения

Дышащие отделочные покрытия для стен перед покраской или нанесения отделочной штукатурки или мраморная отделка.

Доступные цвета

• Nocciola chiaro

Основные характеристики

- | | |
|--|---|
|  Использовать в течение:
> 180 мин |  Максимальный накопленный диаметр:
0.7 мм |
|  Смешать с водой:
30-32 % |  Срок годности:
12 мес. |
|  Темп. использования:
+ 6 / +30 °C | |

Технические спецификации

Капиллярное поглощение (UNI EN 1015-18): 0.73 кг•ч^{0.5}/м²

Объемная масса (UNI EN 1015-6): 1220 кг/м³

Предел прочности на сжатие (UNI EN 1015-11): > 3 Н/мм²

Предельная прочность на изгиб (UNI EN 1015-11): 1.5 Н/мм²

Сила сцепления (UNI EN 1542): 0.84 Н/мм²

Способность пропускать воздух (UNI EN 1015-19): 13.6 μ

Очистка инструментов

• Вода

Разрешенные опоры

• Штукатурка
• Строительные растворы на основе цемента, бетона или их смеси

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Обновление: 06/02/2018
Условия продажи и юридические
последствия см.
www.azichem.ru/disclaimer

Страница: 1/3

Подготовка базового слоя

Применяемая поверхность должна быть чистой, без загрязнений, пыли, рыхлых и осыпающихся частей и т.д., удобно насыщенных водой, пока она не достигнет состояния «насыщенной сухой поверхности».

Способ использования

Ввести в смеситель примерно 2/3 воды для смешивания. Добавить постепенно SANASTOF и при необходимости воду, продолжать смешивание до получения однородной смеси, без комков и желаемой консистенции. Наносить мастерком или шпателем. Необходимое количество воды для смешивания должно быть ориентировочно 18-20% от общего веса (4,5-5 литров на мешок 25 кг).

Хранение и складирование

Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических характеристик. Защищать от влажности.



Предупреждения, меры предосторожности, экологичность

Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержащим и физико-химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности. Кроме того, запрещено выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

Длительное увлажнение водой и удобная защита новых поверхностей от прямого воздействия солнечных лучей, от дождя и ветра, имеет важное значение для правильного отверждения.

Любые последующие покрытия (окрашенные или цветная штукатурка) должны быть реализованы с продуктами, которые имеют значение μ , не превышающее 12 (гашеная известь, силикат калия или силоксаны).



www.azichem.com

Обновление: 06/02/2018

Условия продажи и юридические последствия см.

www.azichem.ru/disclaimer

Страница: 2/3

SANASTOF произведено/ распространяется



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398



www.azichem.com

Обновление: **06/02/2018**
Условия продажи и юридические
последствия см.
www.azichem.ru/disclaimer

Страница: **3/3**