



INT.0165

SANATIGH

Mortero deshumidificante, de saneado, macroporoso, a base de cal hidráulica

✘ Código de Aduana

2522 3000

⚖️ Consumos

11 kg /m²/cm

📦 Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

🔪 Aplicación

- Paleta
- Llana
- Enlucidora
- Bomba

Familia

Intotech

Tipo

Enlucidos a base de cal hidráulica

Líneas de productos

- Building
- Opus
- Sanageb

Categorías funcionales

- Enlucido de mamposterías con enlucidos y rasados
- Bonificación de las mamposterías húmedas con enlucidos deshumidificadores

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Polvo

Certificaciones y normativas



EN 998-1

Morteros para enlucidos internos y externos - Mortero para bonificación (R)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Producto de la línea Sanageb, la línea de productos de Azichem Srl dedicada desde 1994 a los productos para la bioconstrucción, las construcciones ecológicamente racionales, la bioarquitectura y las intervenciones de rehabilitación y conservación en la construcción histórico-ambiental.

Descripción del del producto

Mortero macroporoso, de la bioconstrucción, a base de cal hidráulica, para la deshumidificación y el saneamiento higrométrico de edificios y albañilería, en las intervenciones de la bioconstrucción, en las nuevas construcciones y reforma de edificios de época y monumentales.

Características generales

SANATIGH es un producto compuesto de cal hidráulica, botticino, caolín, caseína cálcica, sal de Vichy, ácido tartárico, sales de amonio y fibras naturales. Tiene una elevada higroscopicidad y transpirabilidad, no contiene cementos, resinas, disolventes y elementos radio emisivos.

Campos de uso

Revocado transpirante deshumidificante de cuerpos de pared.

Colores disponibles

- Avellana claro

Características fundamentales



Producto resaltado



Conservabilidad:
12 meses



Diámetro máximo agregado:
1.5 mm



Espesor mínimo aconsejado:
2 cm



Mezclar con agua:
16-18 %



Temperatura de uso:
+6 / +30 °C

Especificaciones técnicas

Absorbimiento capilar (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h^{0.5}/m²

Densidad (UNI EN 1015-6): 1400 kg/m³

Ligadura de adherencia (UNI EN 1542): 0.15 N/mm²

Módulo elástico estático (EN 13412): 1500 N/mm²

Reacción al fuego (EN 13501-1): A1 _

Resistencia a la compresión (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm²

Resistencia a la flexión (UNI EN 1015-11): 2.2 N/mm²

Transpirabilidad (UNI EN 1015-19): 9 μ



www.azichem.com

Actualización del: 24/02/2018

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra

Modo de uso

Construcción preliminar del específico enfoscado de agarre, traspirante, realizado con UNTERSANA. El enfoscado, dado a "salpicones", debe realizar una superficie antideslizante, corrugada y susceptible a favorecer el agarre del siguiente mortero, que deberá ser aplicado rápidamente: a más tardar 2-3 días.

La posterior aplicación de SANATIGH deberá ser efectuada el más pronto posible y en cualquier caso antes del completo endurecimiento de la capa de enfoscado. Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta; por tanto, añadir gradualmente SANATIGH y el agua necesaria todavía, alargando la mezcla hasta obtener un compuesto homogéneo, carente de grumos, de la consistencia deseada para aplicar a llana o con máquina revocadora. El agua de la pasta necesaria será aprox igual al 16-18% en peso (4-4,5 litros por saco de 25KG).

Regularización de las superficies a enlucir con mortero fino de la bioconstrucción SANASTOF, a base cal hidráulica.

Preparación de los soportes

Eliminación de mortero degradado, cuando existente, hasta una altura superior de aproximadamente 1 metro, con respecto a la línea de la humedad existente; los cuerpos de la pared de aplicación deberán estar, en cada caso, limpios, íntegros, exentos de suciedades, polvo, partes quebradizas o incoherentes, convenientemente saturados con agua hasta alcanzar la condición de "saturados a superficie seca".

En presencia de eflorescencias salinas será necesario proceder a su cuidadosa retirada mediante la aplicación del específico detergente y convertidor de salinidad DETERG-A, en solución con agua de 1:4. Para prevenir posibles nuevas fugas de sales, utilizar los específicos tratamientos antisalinos universales en solución acuosa, SANAREG, para superficies húmedas, o a base disolvente, FEST SALZ, para concreciones salinas consistentes pero con superficies perfectamente secas.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Proteger las superficies frescas de la irradiación solar directa, de la lluvia y del viento. Cuidar la maduración húmeda, prolongada.

Para espesores superiores a los 2 cm, así como para mejorar la actitud antisifurativas, prever la inclusión de una oportuna red de armadura: ARMAGLASS 140 o, recomendada, una red de alambre de acero galvanizado diámetro 2 mm, malla 5X5 cm.

SANATIGH es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer