



INT.0175

SANAZIEG

Argamassa adesiva específica a rejuntas e enchimento de alvenaria aparente

 **Cód. Alfandegário**

2522 3000

 **Consumos**

6 - 10 kg /m²

(Aconselhado: 8 kg /m²)

 **Embalagens**

- Saco 25 kg

- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

 **Aplicação**

- Espátula

- Pistola doseadora

- Bomba

- Espátula

Família

Intotech

Tipologia

Estuques e alisantes de acabamento

Linhas de produtos

- Opus
- Sanageb

Categorias funcionais

- Reboco de paredes com rebocos e suavização
- Execução decorativa, consolidante de alvenaria aparente

Componentes

Monocomponente

Aspeto

Pó

Certificações e normativas



EN 998-1

Argamassas de rebocos internos e externos - Malta para finalidades gerais (GP)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produto da linha Sanageb, a linha de produtos de Azichem Srl dedicada desde 1994 aos produtos para a bioconstrução, as construções eco-sustentáveis, a bio-arquitetura e as intervenções de reabilitação e conservação na construção histórica-ambiental.

Descrição do produto

Argamassa adesiva com elevada capacidade de transpiração e modelação, a base de cal hidráulica, para o preenchimento de rejuntas entre elementos em pedra, tijolos, moldagens, artefactos decorativos, etc., nas intervenções de bioconstruções, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentos. Pode ser adicionada com terras corantes, agregados ornamentais, etc.

Características gerais

SANAZIEG é um produto constituído por cal hidráulica, mármore botticino, caulino, caseína cálcica, sal de Vichy, ácido tartárico, sais de amónio e fibras naturais. Tem uma elevada capacidade higroscópica e de transpiração, não contém cimentos, resinas, solventes e elementos radioemissivos.


Campos de uso


Rejuntas e enchimento de interstícios entre tijolo e tijolo, ou entre tijolos e pedras, nas moldagens e nos artefactos decorativos, etc., nas intervenções de restabelecimento e saneamento de edifícios de época e de interesse histórico.


Cores disponíveis


- Avelã claro

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Diâmetro máximo agregado:
0.8 mm

 Misturar com água:
14-16 %

 Pot-life:
60 min

Especificações técnicas

Absorção capilar (UNI EN 13057): 0.40 kg•h^{0.5}/m²

Coeficiente de permeabilidade (UNI EN 1015-19): 18 µ

Endurecimento completo (a 20°C): 30 dia

Ligação de aderência (UNI EN 1015-12): 1.42 N/mm²

Resistência à compressão (UNI EN 1015-11): > 23 N/mm²

Resistência à flexão (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm²

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **06/09/2017**

Condições de venda e advertências legais a consultar em

www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes de pedra

Modalidade de emprego

Introduzir no misturador cerca de 2/3 da água de amassadura. Adicionar, gradualmente, SANAZIEG e a água ainda necessária, prolongando a mistura até obter uma mistura homogênea, sem grumos, com a consistência desejada. A água de amassadura indicativamente necessária é equivalente a 14 - 16% em peso (3,5 - 4 litros por saco de 25 kg).

Aplicar com desempenadeira, estucadora mecânica, etc., nos interstícios preparados como indicado.

Para trazer à luz o agregado, passar com uma espuma ou um pincel húmido assim que iniciar o endurecimento do estuque SANAZIEG. Para remoções mais significativas, borrifar soluções retardantes tipo PRERIT, imediatamente após a aplicação.

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Proteger as superfícies frescas da exposição direta ao sol, à chuva e ao vento, cuidar da maturação húmida, prolongada.



www.azichem.com

Atualização em: **06/09/2017**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **06/09/2017**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer