



Familie
Intotech

Tip de produs
Chituri și netezitori de finisare

Linii de produse
• Opus
• Sanageb

Categoriile funcționale
• Tencuirea zidurilor cu tencuieli și netezitori
• Realizarea decorațiilor consolidante a zidurilor la vedere

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

INT.0175

SANAZIEG

Mortar adeziv specific pentru completarea și umplerea zidurilor la vedere

 **Cod vamal**

2522 3000

 **Consum**

6 - 10 kg /m²
(Recomandat: 8 kg /m²)

 **Ambalaje**

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

 **Aplicare**

- Mistrie
- Mașină de dozat
- Pompă
- Spatulă

Certificări și reglementări



EN 998-1

Mortare pentru tencuieli interne și externe- Mortar de uz general (GP)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produsul face parte din linia Sanageb, linia de produse realizate de Azichem Srl din 1994 specializată în materiale pentru bio-construcții, construcții eco-sustenibile, bio-arhitectură și intervenții de reabilitare și conservare a clădirilor în sectorul istoric-ambiental.

Descrierea generală a produsului

Mortar adeziv cu transpirabilitate ridicată și capacitate de modelare, pe bază de var hidrolic, pentru umplerea interstițiilor dintre elementele din piatră, cărămizi, muluri, articole decorative etc în bio-construcții, construcții noi și restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor. Poate fi întregit cu pământuri colorante, agregate ornamentale etc.

Caracteristici generale

SANAZIEG este un produs constituit din var hidrolic, botticino, caolin, cazeinat de calciu, sare de Vichy, acid tartric, săruri de amoniu și fibre naturale. Este caracterizat de o transpirabilitate și o higroscopicitate ridicate, nu conține ciment, rășini, solvenți și elemente radioemisive.

Domenii de utilizare

Completarea și umplerea interstițiilor dintre cărămizi sau dintre cărămizi și pietre, în muluri, în articolele decorative etc în bio-construcții, construcții noi și la restaurarea clădirilor de epocă și de însemnătate istorică.

Culori disponibile

• Maro deschis

Caracteristici fundamentale



Amestecați cu apă:
14-16 %



Conservare:
12 luni



Diametrul maxim al agregatului:
0.8 mm



Pot life:
60 min

Specificații tehnice

Absorbție capilară (UNI EN 13057): 0.40 kg•h^{0.5}/m²

Coeficient de permeabilitate (UNI EN 1015-19): 18 μ

Forța de aderență (UNI EN 1015-12): 1.42 N/mm²

Întărire completă (a 20°C): 30 zi

Rezistența la comprimare (UNI EN 1015-11): > 23 N/mm²

Rezistența la flexiune (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm²

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **06/09/2017**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

• Cărămizi
• Ziduri mixte
• Ziduri din piatră

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadevate etc și suficient de saturate de apă până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată".

Aplicare

Puneți în mixer circa 2/3 din apa prevăzută pentru compoziție. Adăugați gradual SANAZIEG împreună cu apa necesară continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări, cu consistența dorită. Apa necesară reprezintă circa 14-16% din greutatea amestecului (3,5-4 litri pentru fiecare sac de 25kg).

Aplicați cu mistria, aparat mecanic de chituit etc în interstițiile pregătite conform indicațiilor.

Pentru a pune în evidență agregatul treceți cu un burete sau cu o pensulă umedă imediat ce chitul SANAZIEG începe să se întărească. Pentru eliminări mai importante, pulverizați soluții întârziatoare de genul PRERIT imediat după întindere.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadevătată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Protejați suprafețele proaspete de căldura directă a soarelui, de ploaie și de vânt, aveți grijă de maturarea umedă, prelungită.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **06/09/2017**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SANAZIEG este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398