



OSM.0087

OSMOCEM QUICK

Compuesto cementicio para la detención inmediata de las filtraciones

✘ Código de Aduana

3816.0000

⚖️ Consumos

1.75 kg /dm³

📦 Embalajes

- Balde 5 kg
- Saco 25 kg
- Pallet: 150 x (Balde 5 kg)
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

🔪 Aplicación

- Aplicación manual
- Espátula

Familia
Osmocem

Tipo
Compuestos osmóticos de hormigón de rápido endurecimiento

Líneas de productos

- Aqua
- Building
- Infratech

Categorías funcionales

- Impermeabilizaciones osmóticas
- Parada inmediata de las infiltraciones de agua en presión en los edificios
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo

Descripción del del producto

Compuesto cementicio, para la detención instantánea de las filtraciones de agua en locales enterrados o estructuras fuera tierra, también en presencia de baja presión en empuje negativo. A base de conglomerantes hidráulicos a muy rápido endurecimiento y de alta resistencia y aditivos específicos, endurece en 30" - 60", frenando la llegada del agua.

Campos de uso

Detención inmediata de las filtraciones de agua en las estructuras de construcción: bañeras, depósitos, bodegas, huecos de ascensor, canalizaciones, albañilería bajo cota etc.

Colores disponibles

- Gris

Características fundamentales

🕒 Conservabilidad:
6 meses

⌀ Diámetro:
0.4 mm

↔ Espesor máximo aconsejado:
15 cm

↔ Espesor mínimo aconsejado:
5 cm

🧪 Exento de solventes

🔥 No inflamable

🕒 Pot life:
60 s

🌡 Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

👁 Usar con gafas protectoras

🧤 Usar con guantes protectores

Especificaciones técnicas

Endurecimiento completo (a 20°C): 180 s

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de piedra
- Paredes rocosas

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualización del: **14/03/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Mezclar con agua, si es posible a temperatura no inferior a 20 °C, no más de 250 ml por kg de producto. El producto reacciona inmediatamente y es muy rápido, mezclar de vez en vez las cantidades de producto estrictamente necesario e inmediatamente aplicable.

Poner en obra el producto únicamente a mano e inmediatamente después de la mezcla del producto con agua, llevando guantes protectores de goma.

Cuando sea necesario, en el caso de filtraciones en presión, proceder a la instalación de un drenaje realizado con un tubo de material plástico, de reducido diámetro, sellando primero las secciones adyacentes al drenaje y por lo tanto, una vez más detenida la filtración, el drenaje mismo.

Preparación de los soportes

Limpiar cuidadosamente las superficies de contacto. En el caso de lesiones, discontinuidad, cavidad, etc. preparar previamente las secciones de aplicación vaciándola hacia el interior de la albañilería, según la forma a "cola de milano" (para favorecer la capacidad hidráulica de intervención).

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Es un producto caustico: usar guantes protectores pegados en goma gruesa; en caso de contacto, lavar con agua abundante. No remover el producto en fase de endurecimiento y no pasar con llana recién puesto en obra.

Para comprobar la idoneidad del producto, en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.



www.azichem.com

Actualización del: **14/03/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

OSMOCEM QUICK es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **14/03/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer