



OSM.0087

## OSMOCEM QUICK

Composto cimentício de paragem imediata das infiltrações de água

### Cód. Alfandegário

3816.0000

### Consumos

1.75 kg /dm<sup>3</sup>

### Embalagens

- Balde 5 kg
- Saco 25 kg
- Pallet: 150 x (Balde 5 kg)
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

### Aplicação

- Aplicação manual
- Espátula

Família  
Osmocem

Linhas de produtos  
• Aqua  
• Building  
• Infratech

Componentes  
Monocomponente

Tipologia

Compostos osmóticos cimentícios de endurecimento rápido

Categorias funcionais

- Impermeabilizações osmóticas
- Paragem imediata das infiltrações de água sob pressão nos edifícios
- Intervenções estruturais de manutenção de represas, bacias, dutos e canais hídricos
- Intervenções estruturais de manutenção de túneis e galerias

Aspetto  
Pó

## Descrição do produto

Composto cimentício de paragem instantâneo das infiltrações de água, em locais enterrados ou estruturas foras da terra, mesmo em presença de modesta pressão de contra-impulso. A base de ligantes hidráulicos com rapidíssimo endurecimento e alta resistência e aditivos específicos, endurece em 30" - 60", parando a vinda de água.

## Campos de uso

Paragem imediata das infiltrações de água nas estruturas de construção: tanques, reservatórios, cantinas, poços de elevador, canalizações, paredes sob quota, etc.

## Cores disponíveis

- Cinza

## Características fundamentais



Conservação:  
6 meses



Diâmetro:  
0.4 mm



Espessura máxima recomendada:  
15 cm



Espessura mínima recomendada:  
5 cm



Não inflamável



Pot-life:  
60 s



Sem solventes



Temperatura de uso:  
+5 / +35 °C



Utilizar usando luvas protetoras



Utilizar usando óculos protetores

## Especificações técnicas

Endurecimento completo (a 20°C): 180 s

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Betão
- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes de pedra
- Paredes rochosas

## Preparação dos suportes

Limpar cuidadosamente as superfícies de contacto. No caso de lesões, descontinuidades, cavidades, etc. preparar preliminarmente as secções de aplicação removendo-as para dentro da alvenaria, de acordo com a forma de uma "cauda de andorinha" (para favorecer a vedação hidráulica da intervenção).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 14/03/2018  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Modalidade de emprego

Misturar com água, se possível à temperatura não inferior a 20 °C, não mais do que 250 cc por kg de produto. O produto reage imediatamente e é muito rápido, portanto misturar a quantidade de produto estritamente necessária de cada vez e aplicá-la imediatamente.

Aplicar o produto somente a mão e imediatamente após misturar o produto com água, usando luvas protetoras de borracha.

Quando necessário, no caso de infiltrações em pressão, proceder a instalação de uma drenagem realizada com um tubo de material plástico, com diâmetro reduzido, vedando primeiro as secções adjacentes à drenagem e, em seguida, uma vez que parar a infiltração, a própria drenagem.

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.



## Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

É um produto cáustico: usar luvas protetoras de borracha grossa; em caso de contacto, lavar com água abundante. Não misturar novamente o produto em fase de endurecimento e não passar desempenadeira assim que for aplicado.

Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

*OSMOCEM QUICK produzido/distribuído por*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **14/03/2018**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398