



OSM.0087

OSMOCEM QUICK

Compus din ciment pentru
oprirea instantanee a infiltrațiilor
de apă

Cod vamal

3816.0000

Consum

1.75 kg /dm³

Ambalaje

- Găleată 5 kg
- Sac 25 kg
- Paletă: 150 x (Găleată 5 kg)
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare

- Aplicare manuală
- Spatulă

Familie
Osmocem

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Infratech

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Compuși osmotici din ciment cu întărire rapidă

Categoriile funcționale

- Impermeabilizări osmotice
- Stoparea imediată a infiltrațiilor de apă în presiune în clădiri
- Intervenții structurale de întreținere a barajelor, bazinelor, conductelor și canalelor de apă
- Intervenții structurale de întreținere a tunelurilor și galeriilor

Aspect
Praf

Descrierea generală a produsului

Compus din ciment pentru oprirea instantanee a infiltrațiilor de apă în structuri subterane sau de suprafață, chiar și în condiții de contrașoc cu presiune modestă. Produs pe bază de lianți hidraulici cu întărire rapidă și rezistență înaltă și aditivi specifici; se întărește în 30" - 60" oprind infiltrarea apei.

Domenii de utilizare

Oprirea imediată a infiltrațiilor de apă în structurile construcțiilor: cuve, rezervoare, camere, puțurile lifturilor, conducte, zidării de subsol etc.

Culori disponibile

- Gri

Caracteristici fundamentale



Conservare:
6 luni



Diametru:
0.4 mm



Fără solvenți



Grosimea maximă recomandată:
15 cm



Grosimea minimă recomandată:
5 cm



Neinflamabil



Pot life:
60 s



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Utilizați produsul cu mănuși de
protecție



Utilizați produsul cu ochelari de
protecție

Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 180 s

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din piatră
- Pereți stâncoși



www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/03/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Amestecați cu apă dacă este posibil la o temperatură nu mai mică de 20 °C, și nu mai mult de 250 cc pe kg de produs. Produsul reacționează imediat și lucrează foarte rapid, deci amestecați din când în când cantitățile de produs absolut necesare și aplicabile imediat.

Produsul se aplică numai manual și imediat după amestecarea produsului cu apă, purtând mănuși de cauciuc de protecție.

Ori de câte ori este necesar, în cazul infiltrațiilor de apă sub presiune, instalați o conductă de drenaj folosind un tub din material plastic, de diametru redus, sigilând întâi secțiunile adiacente drenajului și apoi, odată oprită infiltrarea, sigilând drenajul însuși.

Pregătirea suporturilor

Curățați temeinic suprafețele de contact. În caz de rupturi, discontinuități, cavități etc. pregătiți în prealabil zonele pe care se va aplica produsul, lărgindu-le spre interiorul zidăriei în forma unei "cozi de rândunică" (pentru a susține rezistența hidraulică a lucrării).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Este un produs caustic: purtați mănuși de protecție din cauciuc gros; în cazul contactului cu produsul, spălați cu apă din abundență. Nu amestecați produsul în timpul întăririi și nu îl neteziți imediat după aplicare.

Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile dumneavoastră specifice, este indispensabil să efectuați teste preliminare.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/03/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

OSMOCEM QUICK este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/03/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer