

RAPPORTO DI PROVA N. 08/3422 (5929)CAMPIONE: MATERIALE PLASTICO
RICEVUTO DA: ADCOS NV
ITALIELEI 189 BUS 2
B-2000 ANTWERPEN - BELGIUM

il 27/08/2008

IMBALLAGGIO: ----
SIGILLI: ----
ETICHETTA: UREA SPRAY 400 - ADCOS NV**RISULTATI** - data inizio prove 01-settembre-2008PROVA DI MIGRAZIONE GLOBALE
(DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE)Condizioni di prova
- solvente simulante
 . simulante A: acqua distillata
- temperatura di prova
- durata della prova40+/-1 °C
10 giorni**RISULTATI**- migrazione globale
 . simulante A0,87 mg/dm²IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ITALIANA (D.M. 21 Marzo 1973 e successive modifiche) IL LIMITE DI MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 8 mg/dm²; CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 90/128 EEC IL LIMITE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 10 mg/dm².

I PROVINI PITTURATI, ANALIZZATI PRESSO I LABORATORI DELLA SSOG (Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi) SODDISFANO QUESTE PRESCRIZIONI PER IL SIMULANTE ANALIZZATO.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Gianmaria Gasperini)



Il Direttore Generale

(Dott. Marco Surdi)

Milano, 19 settembre 2008

Il risultato delle prove si riferisce soltanto al campione ricevuto, e non al lotto che il campione rappresenta, o meno che il campionamento non sia stato eseguito da persona incaricata della Stazione Sperimentale. I campioni si conservano per tre mesi. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è ammessa, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi.