

RAPPORTO DI PROVA N. 08/3422 (5929)CAMPIONE: MATERIALE PLASTICO
RICEVUTO DA: ADCOS NV
ITALIELEI 189 BUS 2
B-2000 ANTWERPEN - BELGIUM

il 27/08/2008

IMBALLAGGIO: ----
SIGILLI: ----
ETICHETTA: UREA SPRAY 400 - ADCOS NV**RISULTATI** - data inizio prove 01-settembre-2008PROVA DI MIGRAZIONE GLOBALE
(DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE)Condizioni di prova
- solvente simulante
. simulante A: acqua distillata
- temperatura di prova
- durata della prova40+/-1 °C
10 giorni**RISULTATI**- migrazione globale
. simulante A0,87 mg/dm²IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ITALIANA (D.M. 21 Marzo 1973 e successive modifiche) IL LIMITE DI MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 8 mg/dm²; CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 90/128 EEC IL LIMITE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E' DI 10 mg/dm².

I PROVINI PITTURATI, ANALIZZATI PRESSO I LABORATORI DELLA SSOG (Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi) SODDISFANO QUESTE PRESCRIZIONI PER IL SIMULANTE ANALIZZATO.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Gianmaria Gasperini)



Il Direttore Generale

(Dott. Marco Surdi)

Milano, 19 settembre 2008