



Familia

Protech

Tipo

Fijadores, pinturas y enlucidos a base acrílica

Líneas de productos

• **Building**

Categorías funcionales

- **Consolidación cortical de mamposterías y enlucidos**
- **Rivestimientos protectivos (de enlucidos)**
- **Enjalbegaduras protectivas (pinturas)**
- **Tratamientos preliminares de fijación de enjalbegaduras y revestimientos**

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Líquido

PRT.0098

PROTECH FIX AC

Fijador consolidante acrílico,
antipolvo, en dispersión acuosa

Consumos

0.1 - 0.15 l/m²
(Aconsejado: 0.12 l/m²)

Embalajes

- Balde 5 l
- Balde 20 l

Aplicación

- Pincel
- Rodillo
- Rociador
- Pulverización sin aire a baja presión

Descripción del del producto

Fijador consolidante de alta penetración, no pelicular, a base de polímeros acrílicos ultra finos generados con promotores de adhesión hidrodispersionados. Adecuado como primer, fijador antipolvo, previo a la pintura o al recubrimiento de los revocos con pinturas o revocos acrílicos. Utilizado solo, es un excelente tratamiento antipolvo consolidante cortical de antiguos revocos inconsistentes.

Características generales

La característica más importante de PROTECH FIX AC está representada por una elevada capacidad de penetración en los poros de los soportes de construcción, resultante de la peculiar dimensión de los polímeros constituyentes la resina (aproximadamente 5 veces más pequeños de los de las resinas de tradicional uso) y la acción del equilibrado promotor de adhesión.

Campos de uso

Tratamiento previo de cualquier superficie (civil, yeso, rural, morteros secos, escayola, hormigón, prefabricados, cemento a la vista etc.) destinado a aislar las superficies de soporte y uniformar las absorbencias de los siguientes tratamientos (pintados y revestimientos protectores).

Colores disponibles

- Transparente
- *Cartella* Azichem - acrilici

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Peso específico:
1.06 kg/dm³



Resistente a los rayos UV



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Especificaciones técnicas

Endurecimiento al tacto (a 20°C): 2-4 h

Endurecimiento completo (a 20°C): 12-18 h

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Cartón de yeso
- Yeso

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas, incoherentes, o no absorbentes, polvo, pinturas preexistentes, etc.



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Aplicar el producto mediante brocha a cerdas largas, rodillo o airless a baja presión. La eventual dilución con agua está permitida con porcentajes del 5% al 10%.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Para comprobar la idoneidad del producto, en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.

PROTECH FIX AC es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer