



Familia

Protech

Tipo

Fijadores, pinturas y enlucidos a base siloxánica

Líneas de productos

- Aqua
- Building

Categorías funcionales

- Intervenciones constructivas y de mantenimiento de pistas de aeropuertos y muelles marítimos
- Enjalbegaduras protectoras (pinturas)
- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías

Componentes

Monocomponente

Aspecto

Líquido denso

PRT.0113

PROTECH SIL P WAX PEARL

Pintura acril-silicónica
microarmada, hidrofobizante,
para fachada expuesta

Código de Aduana

3209 9000

Consumos

0.3 - 0.4 l/m²
(Aconsejado: 0.35 l/m²)

Embalajes

- Balde 14 l

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rodillo

Descripción del del producto

Pintura/revestimiento pigmentada, microarmada con microfibras de nylon, a base de resinas silicónica hidrodiluíbles, dispersiones acrílicas, polímeros fluorados termoplásticos (teflón), cargas y aditivos específicos, en un especial mix capaz de proporcionar elevadas prestaciones en términos de hidrorrepelencia (efecto "loto"), elasticidad y resistencia a los agresivos atmosféricos, juntas con adecuadas características de permeabilidad al vapor. Ideal para todas las superficies particularmente expuestas a la agresión atmosférica (edificios civiles e industriales en medio ambiente montano y marino).

Características generales

PROTECH SIL P WAX PEARL es muy fluida y de fácil elaboración, para una fácil aplicación, y está dotada de una elasticidad adecuada al confinamiento de posibles microfisuras. Es muy sea hidrorrepelente, con un buen efecto "perla", impermeable a la lluvia batiente y en todo caso permeable al vapor. Es una pintura antiestática, autolimpiante, antiesmog y resistente a la saponificación.

Campos de uso

Revestimiento protector, decorativo, waterproofing, resistente a las microcavidades, de superficies de muros expuestas en una atmósfera agresiva: urbana, marina, etc. Específico para el pintado protector de larga duración de fachadas de edificios en las proximidades del mar.

Colores disponibles

- Blanco
- Cartella Azichem - silossanici
- Cartella Azichem - silossanici

Características fundamentales



Producto resaltado



Aplicar en dos manos



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Peso específico:
1.47 kg/dm³



Temperatura de uso:
+5 / +30 °C

Especificaciones técnicas

Endurecimiento al tacto (a 20°C): 1 h

Endurecimiento completo (a 20°C): 10-12 h

Residuo seco (10' a 150°C): 60 %

Viscosidad: 4000-6000 cP



www.azichem.com

Actualización del: 24/02/2018

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Prefabricados
- Cartón de yeso
- Yeso
- Madera

Preparación de los soportes

El soporte de aplicación deberá estar previamente limpio, hasta la segura eliminación de las suciedades; deberá además resultar adecuadamente consistente y convenientemente seco, exento de polvo, eflorescencias, partes quebradizas e incoherentes, etc. Tratar previamente las superficies con el específico fijador acrílico PROTECH FIX AC.

Modo de uso

Aplicar PROTECH SIL P WAX PEARL, mediante brocha, rodillo o pulverización, tal cual o en la dilución máxima con agua del 15% -20% sobre el peso del producto. PROTECH SIL P WAX PEARL no gotea, no cuele y seca rápidamente permitiendo la aplicación de más manos durante la misma jornada.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer



Advertencias, Precauciones, **Ecología**

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

Evitar la aplicación en presencia de lluvia y de humedad elevada, condiciones que podrían comprometer el correcto secado.

PROTECH SIL P WAX PEARL es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer