



Famiglia
Protech

Tipologia
Fissativi, pitture e intonachini a base silossanica

Linee prodotti
• Aqua
• Building

Categorie funzionali
• **Interventi costruttivi e manutentivi di piste aeroportuali e banchine marittime**
• **Tinteggiature protettive (pitture)**
• **Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido denso

PRT.0113

PROTECH SIL P WAX PEARL

Pittura acril-siliconica
microarmata, idrofobizzante, per
facciate esposte

Codice Doganale

3209 9000

Consumi

0.3 - 0.4 l/m²

(Consigliato: 0.35 l/m²)

Imballaggi

- Secchio da 14 l

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa
pressione
- Pennello
- Rullo

Descrizione del prodotto

Pittura/rivestimento pigmentata, microarmata con microfibre di nylon, a base di resine siliconiche idrodiluibili, dispersioni acriliche, polimeri fluorurati termoplastici (Teflon), cariche ed additivi specifici, in uno speciale mix in grado di fornire elevate prestazioni in termini di idrorepellenza (effetto "loto"), elasticità e resistenza agli aggressivi atmosferici, coniugate con adeguate caratteristiche di permeabilità al vapore. Ideale per tutte quelle superfici particolarmente esposte all'aggressione atmosferica (edifici civili e industriali in ambiente montano e marino).

Informazioni aggiuntive

PROTECH SIL P WAX PEARL è estremamente scorrevole e di facile stesura, per una agevole applicazione, ed è dotato di un'elasticità adeguata al contenimento di eventuali microfessure. E' molto Idrorepellente, con un ottimo effetto "perlante", impermeabile alla pioggia battente e comunque permeabile al vapore. E' una pittura antistatica, autopulente, antismog e resistente alla saponificazione.

Campi d'impiego

Rivestimento protettivo, decorativo, waterproofing, resistente alle microcavillature, di superfici murarie esposte in atmosfera aggressiva: urbana, marina, ecc.. Specifico per la tinteggiatura protettiva a lunga durata di facciate di edifici in prossimità del mare.

Colori disponibili

- Bianco
- *Cartella Azichem* - silossanici
- *Cartella Azichem* - silossanici

Caratteristiche fondamentali



Prodotto in Evidenza



Applicare in due mani



Conservabilità:
12 mesi



Esente da solventi



Non infiammabile



Peso specifico:
1.47 kg/dm³



Temperatura di applicazione:
+5 / +30 °C

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 1 h

Indurimento completo (a 20°C): 10-12 h

Residuo secco (10' a 150°C): 60 %

Viscosità: 4000-6000 cP

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Prefabbricati
- Cartongesso
- Gesso
- Legno

Modalità d'impiego

Applicare PROTECH SIL P WAX PEARL, mediante pennello, rullo o spruzzo, tal quale o nella diluizione massima con acqua del 15%-20% sul peso del prodotto. PROTECH SIL P WAX PEARL non gocciola, non cola ed asciuga rapidamente consentendo l'applicazione di più mani nel corso della stessa giornata.

Preparazione dei supporti

Il supporto di applicazione dovrà essere preliminarmente pulito, sino alla sicura eliminazione degli imbrattamenti; dovrà inoltre risultare adeguatamente consistente e convenientemente asciutto, nonché esente da polvere, efflorescenze, parti friabili ed incoerenti, ecc.. Trattare preliminarmente le superfici con lo specifico fissativo acrilico PROTECH FIX AC.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Evitare l'applicazione in presenza di piovosità e di umidità elevata, condizioni che potrebbero compromettere la corretta essiccazione.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **23/02/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer