



Família

Protech

Tipologia

Fixadores, tintas e rebocos com base siloxânica

Linhas de produtos

- Aqua
- Building

Categorias funcionais

- **Construção e manutenção de pistas de aeroportos e portos marítimos**
- **Pinturas protetoras (pinturas)**
- **Tratamentos hidrorrepelentes de rebocos e paredes**

Componentes

Monocomponente

Aspetto

Líquido denso

PRT.0113

PROTECH SIL P WAX PEARL

Tinta acrílica de silicone microarmada, hidrófoba, para fachadas expostas

Cód. Alfandegário

3209 9000

Consumos

0.3 - 0.4 l/m²

(Aconselhado: 0.35 l/m²)

Embalagens

- Balde 14 l

Aplicação

- Nebulização airless a baixa pressão

- Pincel

- Rolo

Descrição do produto

Tinta/revestimento pigmentada, microarmada com microfibras de nylon, a base de resinas de silicone hidrodiluíveis, dispersões acrílicas, polímeros termoplásticos fluorados (Teflon), cargas e aditivos específicos, em uma especial mistura capaz de fornecer elevados desempenhos em termos de hidrorrepelência (efeito "lotus"), elasticidade e resistência aos agressores atmosféricos, conjugadas com adequadas características de permeabilidade ao vapor. Ideal para todas aquelas superfícies especialmente expostas à agressão atmosférica (edifícios civis e industriais em ambiente de montanha e marinho).

Características gerais

PROTECH SIL P WAX PEARL é extremamente fluido e fácil de espalhar para uma ágil aplicação e possui uma elasticidade adequada à contenção de eventuais microfissuras. É muito hidrorrepelente, com um ótimo efeito "perolizante", impermeável à chuva e permeável ao vapor. É uma pintura antiestática, autolimpante, contra poluição atmosférica e resistente à saponificação.

Campos de uso

Revestimento protetivo, decorativo, à prova d'água, resistente às microrrachaduras de superfícies de parede expostas à atmosfera agressiva: urbana, marinha, etc. Específico para a pintura protetiva de longa duração de fachadas de edifícios nas proximidades do mar.

Cores disponíveis

- Branco
- *Cartella Azichem* - silossanici
- *Cartella Azichem* - silossanici

Características fundamentais



Produto em Evidência



Aplicar em duas demãos



Conservação:
12 meses



Não inflamável



Peso específico:
1.47 kg/dm³



Sem solventes



Temperatura de uso:
+5 / +30 °C

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 1 h

Endurecimento completo (a 20°C): 10-12 h

Resíduo seco (10' a 150°C): 60 %

Viscosidade: 4000-6000 cP

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**

Condições de venda e advertências legais a consultar em

www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- placa de reboco
- Gesso
- Madeira

Preparação dos suportes

O suporte de aplicação deverá ser previamente limpo, até a segura eliminação das sujidades; deverá resultar adequadamente consistente e convenientemente seco, bem como sem poeira, eflorescências, partes friáveis e incoerentes, etc. Tratar previamente as superfícies com o específico fixador acrílico PROTECH FIX AC.

Modalidade de emprego

Aplicar PROTECH SIL P WAX PEARL, mediante pincel, rolo ou pulverização, como se apresenta ou na diluição máxima com água em 15%-20% sobre o peso do produto. PROTECH SIL P WAX PEARL não pinga, não escorre e seca rapidamente, permitindo a aplicação de mais demãos no curso do mesmo dia.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Evitar a aplicação em presença de chuva e de humidade elevada, condições que possam comprometer a correta secagem.



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer