



PRT.0152

## SANAFARBE P

Ungiftige Farbe aus Löschkalk, atmungsaktiv, für außen und innen

### Zollcode

3209 9000

### Verbrauch

0.35 - 0.4 l/m<sup>2</sup>  
(Empfohlen: 0.35 l/m<sup>2</sup>)

### Verpackungen

- Eimer 4 l
- Eimer 14 l

### Anwendungen

- Pinsel
- Rolle
- Spritze

Familie

Protech

Typ

Farben und Putz mit Löschkalk

Produktlinien

- Building
- Opus
- Sanageb

Funktionskategorien

- Schutzanstrich (Farben)

Bestandteile

Einkomponente

Erscheinungsbild

Flüssig

## Zertifikate und Richtlinien



### Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produkt der Sanageb-Linie, eine Azichem Srl Produktlinie die seit 1994 dem Biobau gewidmet ist, dem umweltfreundlichen Bau, der Bio-Architektur und den sanierenden und konservierenden Eingriffen im Bereich des historischen-umweltschützenden Bauwesens.

## Beschreibung des Produkts

Atmungsaktive Farbe, natürlich, ungiftig, für Innen- und Außenräume, diffusiv, basierend auf Löschkalk. Mineral-basierte Formulierung, aktiv, mit hoher natürlicher Anti-Schimmel und Anti-Kondensations- Kapazität, zubereitet nach traditionellen Rezepturen, auch für den Einsatz bei Eingriffen in ökologischen Gebäuden und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

## Allgemeine Eigenschaften

Produkt auf Basis von Löschkalk und natürlichen Pigmenten.

SANAFARBE P hat eine hohe Atmungsaktivität, eine starke Anti-Schimmel- und antibakterielle Eignung. Enthält keine Lösungsmittel, Verdünnungsmittel, schädliche Substanzen im Allgemeinen.

## Verwendungsbereiche

Dekorativer und sanierender Anstrich für Innen- und Außenräume.

## Verfügbare Farben

- weiß
- Cartella Azichem - grassello di calce
- Cartella Azichem - grassello di calce

## Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:  
12 Monate



Nutzungstemperatur:  
+8 / +30 °C



Spezifisches Gewicht:  
1.30 kg/dm<sup>3</sup>



Verbrauch:  
0.35 - 0.40 l/m<sup>2</sup>

## Technische Spezifikationen

Durchlässigkeitskoeffizient (ASTM D 5887): 125 µ

Nassabriebbeständigkeit (EN 13300 - categoria): 2 \_

pH

Trockene Abfallstoffe (10' a 150°C): 59.40 %



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Verputze
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Gipsplatte
- Gips

## Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen frei von Verunreinigungen, Staub, losen Stellen, etc. sein. Vorhandene Farben (waschbar, organisch, mit Lösungsmittel etc.) müssen entfernt werden.

### Verwendungsart

Mittels Pinsel, Rolle, Spray, in zwei Anstrichen, mit etwa 24 Stunden voneinander distanziert auftragen.

Ermöglicht die einfache Reproduktion der traditionellen Feinbearbeitung: Schwammapplikation, Wischen, Marmorierung, Tupfen. SANAFARBE P ist nach 2 Stunden grifftrocken, nach 2 Stunden kann es überstrichen werden und ist trocken bis in die Tiefe nach 8-16 Stunden.

### Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



### Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

In Abhängigkeit von den Temperaturbedingungen im Moment der Auftragung und während den Trocknungsphasen und der Austrocknung, können die Farben leichten chromatischen Abweichungen unterliegen.

Andauernde direkte Exposition gegenüber Wind und Sonneneinstrahlung der frischen Oberflächen vermeiden.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)