



PRT.0152

SANAFARBE P

Pintura no toxica base cal hidratada, transpirante, exterior, interior

Código de Aduana

3209 9000

Consumos

0.35 - 0.4 l/m²
(Aconsejado: 0.35 l/m²)

Embalajes

- Balde 4 l
- Balde 14 l

Aplicación

- Pincel
- Rodillo
- Rociado

Familia
Protech

Tipo
Pinturas y enlucidos de cal apagada

Líneas de productos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorías funcionales
• **Enjalbegaduras protectivas (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Certificaciones y normativas



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Producto de la línea Sanageb, la línea de productos de Azichem Srl dedicada desde 1994 a los productos para la bioconstrucción, las construcciones ecológicamente racionales, la bioarquitectura y las intervenciones de rehabilitación y conservación en la construcción histórico-ambiental.

Descripción del del producto

Pintura transpirante, natural, no toxica, para internos y externos, de tipo difusivo, a base de cal hidratada. Formulación a base mineral, activa, de altas capacidades antimoho naturales y anticondensación, preparada según las recetas de la tradición, para su uso en intervenciones de la bioconstrucción y reforma de edificios de época y monumentales.

Características generales

Producto a base de cal hidratada y pigmentos naturales.

SANAFARBE P presenta una elevada transpirabilidad, una marcada aptitud antimoho y antibacteriana. No presenta disolventes, diluyentes, sustancias nocivas en general.

Campos de uso

Pinturas decorativas y de saneado de ambientes internos y externos.

Colores disponibles

- Blanco
- *Cartella Azichem - grassello di calce*
- *Cartella Azichem - grassello di calce*

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Consumos:
0.35 - 0.40 l/m²



Peso específico:
1.30 kg/dm³



Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificaciones técnicas

Coefficiente de permeabilidad (ASTM D 5887): 125 μ

pH

Residuo seco (10' a 150°C): 59.40 %

Resistencia a la abrasión húmeda (EN 13300 - categoría): 2 _



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Cartón de yeso
- Yeso

Modo de uso

Aplicar mediante brocha, rodillo, pulverización, en dos manos, espaciadas, una de la otra, de aproximadamente 24 horas.

Permite la fácil reproducción de los revestimientos tradicionales tipo: esponjado, frotado, tamponado. SANAFARBE P esta seca al tacto después de 2 horas, puede ser sobreaplicado después de 4 horas, mientras resultará seca en profundidad después 8-16 horas.

Preparación de los soportes

Los soportes de aplicación deben estar libres de suciedades, polvo, partes incoherentes, etc.; pinturas preexistentes (lavables, orgánicas, a disolvente etc.) deberán ser retiradas.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad. Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C.



Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

En función de las condiciones de temperatura en el acto de elaboración y durante las fases de secado, los colores pueden tener ligeras variaciones cromáticas.

Evitar la exposición prolongada directa al viento y la irradiación solar, de las superficies frescas.

SANAFARBE P es producido/distribuido por



www.azichem.com

Actualización del: **24/02/2018**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398