



PRT.0152

## SANAFARBE P

Peinture non toxique à la chaux  
éteinte, respirante,  
internes/externes

### Code des Douanes

3209 9000

### Dosage

0.35 - 0.4 l/m<sup>2</sup>  
(Conseillé: 0.35 l/m<sup>2</sup>)

### Emballages

- Seau 4 l  
- Seau 14 l

### Application

- Pinceau  
- Rouleau  
- Jet

Famille  
**Protech**

Lignes produits  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Composants  
**Monocomposant**

Typologie  
**Peintures et crépis au liant de chaux**

Catégories fonctionnelles  
• Vernissages de protection (peintures)

Aspect  
**Liquide**

## Certifications et réglementation



### Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produit de la ligne Sanageb, la ligne produits d'Azichem Srl consacrée depuis 1994 aux produits pour la bioconstruction, les constructions écodurables, la bioarchitecture et les interventions de réhabilitation et de conservation dans la construction historique et environnementale.

## Description du produit

Peinture respirante, naturelle, non toxique, pour intérieurs et extérieurs, de type diffusant, à base de chaux éteinte. Formulation à base minérale, active, à haute capacité anti-moisissure naturelle et anti-condensation, préparée selon les recettes traditionnelles, pour une utilisation dans les opérations de la construction écologique et dans la restauration des bâtiments et monuments historiques.

## Caractéristiques générales

Produit à base de chaux éteinte et de pigments naturels.

SANAFARBE P est très respirant, antibactérien et anti-moisissure. Pas de solvants, diluants, substances nocives en général.

## Champs d'application

Peinture décorative et de restauration des intérieurs et extérieurs.

## Couleurs disponibles

- Blanc
- Cartella Azichem - grassello di calce
- Cartella Azichem - grassello di calce

## Caractéristiques fondamentales



Conservabilité:  
12 mois



Dosage:  
0.35 - 0.40 l/m<sup>2</sup>



Poids spécifique:  
1.30 kg/dm<sup>3</sup>



Température d'utilisation:  
+8 / +30 °C

## Spécifications techniques

Coefficient de perméabilité (ASTM D 5887): 125 μ

pH

Résidu sec (10' a 150°C): 59.40 %

Résistance à l'abrasion humide (EN 13300 - categoria): 2 \_



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/02/2018**  
Conditions de vente et mentions  
légalles consultables sur  
www.azichem.fr/disclaimer

## Nettoyage instruments

- Eau

## Supports autorisés

- Crépis
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Placoplâtre
- Plâtre

## Mode d'emploi

Appliquer au pinceau, rouleau, pistolet, en deux couches espacées l'une de l'autre d'environ 24 heures.

Permet la reproduction facile de finitions traditionnelles de type: épongeant, récurant, persillage, bourrage. SANAFARBE P est sec au toucher après 2 heures, peut être recouvert après 4 heures et sera séché en profondeur après 8-16 heures.

## Préparation des supports

Les supports d'application devront être exempts de saletés, de poussière, de parties incohérentes, etc.; les peintures pré-existantes (lavable, organique, à solvant etc.) devront être retirées.

## Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Craint l'humidité. Stocker le produit à une température comprise entre +5°C et +35°C.



## Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les données techniques ainsi que les prestations, éventuellement indiquées dans ce document, sont le résultat de tests de laboratoire, effectués en milieu climatisé lesquelles pourraient donc résulter légèrement différentes des conditions normales d'exploitation et de déploiement. Il convient donc d'effectuer des tests préliminaires dans les conditions réelles d'emploi.

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou son emballage dans la nature.

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.

Eviter l'exposition prolongée directe au vent et au soleil des surfaces fraîches.

*SANAFARBE P produit/distribué par*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Mise à jour du: **24/02/2018**  
Conditions de vente et mentions  
légales consultables sur  
[www.azichem.fr/disclaimer](http://www.azichem.fr/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398