



PRT.0152

SANAFARBE P

Pittura atossica al grassello di calce, traspirante, per esterni e interni

Codice Doganale

3209 9000

Consumi

0.35 - 0.4 l/m²

(Consigliato: 0.35 l/m²)

Imballaggi

- Secchio da 4 l
- Secchio da 14 l

Applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

Famiglia
Protech

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Pitture e intonachini al grassello di calce

Categorie funzionali
• **Tinteggiature protettive (pitture)**

Aspetto
Liquido

Certificazioni e normative



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia, le costruzioni eco-sostenibili, la bio-architettura e gli interventi riabilitativi e conservativi nell'edilizia storico-ambientale.

Descrizione del prodotto

Pittura traspirante, naturale, atossica, per interni ed esterni, di tipo diffusivo, a base di grassello di calce. Formulazione a base minerale, attiva, ad elevate capacità antimuffa naturali ed anticondensa, preparata secondo le ricette della tradizione, per l'impiego negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

Prodotto a base di grassello di calce e pigmenti naturali.

SANAFARBE P presenta una elevata traspirabilità, una spiccata attitudine antimuffa ed antibatterica. Non presenta solventi, diluenti, sostanze nocive in generale.

Campi d'impiego

Pitturazioni decorative e risananti di ambienti interni ed esterni.

Colori disponibili

- Bianco
- *Cartella Azichem - grassello di calce*
- *Cartella Azichem - grassello di calce*

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
12 mesi



Consumi:
0.35 - 0.40 l/m²



Peso specifico:
1.30 kg/dm³



Temperatura di applicazione:
+8 / +30 °C

Specifiche tecniche

Coefficiente di permeabilità (ASTM D 5887): 125 µ
pH

Residuo secco (10' a 150°C): 59.40 %

Resistenza all'abrasione umida (EN 13300 - categoria): 2 _



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: 1/2

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Cartongesso
- Gesso

Modalità d'impiego

Applicare mediante pennello, rullo, spruzzo, in due mani, distanziate, l'una dall'altra, di circa 24 ore.

Consente l'agevole riproduzione di finiture tradizionali tipo: spugnatura, strofinatura, mazzatura, tamponatura. SANAFARBE P è secca al tatto dopo 2 ore, può essere sovrapplicata dopo 4 ore, mentre risulterà secca in profondità dopo 8-16 ore.

Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse.

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.

Evitare la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione, delle superfici fresche.

SANAFARBE P è prodotto/distribuito da



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2018**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



IF YOU WANT TO SOLVE IT

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398