



PRT.0152

SANAFARBE P

Tinta atóxica de cal apagada, transpirante, para exteriores e interiores

✖ Cód. Alfandegário

3209 9000

📏 Consumos

0.35 - 0.4 l/m²
(Aconselhado: 0.35 l/m²)

📦 Embalagens

- Balde 4 l
- Balde 14 l

🔧 Aplicação

- Pincel
- Rolo
- Pulverização

Família

Protech

Linhas de produtos

- Building
- Opus
- Sanageb

Componentes

Monocomponente

Tipologia

Tintas e rebocos de cal apagada

Categorias funcionais

- Pinturas protetoras (pinturas)

Aspetto

Líquido

Certificações e normativas



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produto da linha Sanageb, a linha de produtos de Azichem Srl dedicada desde 1994 aos produtos para a bioconstrução, as construções eco-sustentáveis, a bio-arquitetura e as intervenções de reabilitação e conservação na construção histórica-ambiental.

Descrição do produto

Tinta transpirante, natural, atóxica, para interiores e exteriores, de tipo difuso, a base de cal apagada. Fórmula de base mineral, ativa, com elevadas capacidades antimofa naturais e anticongelamento, preparada segundo as receitas tradicionais, para uso nas intervenções de bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentais.

Características gerais

Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais.

SANAFARBE P apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude antimofa e antibacteriana. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

Campos de uso

Pinturas decorativas e saneantes de ambientes internos e externos.

Cores disponíveis

- Branco
- Cartella Azichem - grassello di calce
- Cartella Azichem - grassello di calce

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Consumos:
0.35 - 0.40 l/m²



Peso específico:
1.30 kg/dm³



Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificações técnicas

Coefficiente de permeabilidade (ASTM D 5887): 125 μ

pH

Resíduo seco (10' a 150°C): 59.40 %

Resistência à abrasão húmida (EN 13300 - categoria): 2 _



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/2

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- placa de reboco
- Gesso

Modalidade de emprego

Aplicar mediante pincel, rolo, pulverização, em duas demãos distanciadas uma da outra de cerca 24 horas.

Permite fácil reprodução de acabamentos tradicionais, tipo: espumado, esfregado, pintalgado, tapagem. SANAFARBE P é seca ao tato depois de 2 horas, pode ser reaplicada após 4 horas, enquanto ficará definitivamente seca após 8-16 horas.

Preparação dos suportes

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.

Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas.

SANAFARBE P produzido/distribuído por



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398