



PRT.0152

SANAFARBE P

Vopsea netoxică din grassello di calce, transpirantă, pt. exterior/interior

Cod vamal

3209 9000

Consum

0.35 - 0.4 l/m²
(Recomandat: 0.35 l/m²)

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Certificări și reglementări



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produsul face parte din linia Sanageb, linia de produse realizate de Azichem Srl din 1994 specializată în materiale pentru bio-construcții, construcții eco-sustenibile, bio-arhitectură și intervenții de reabilitare și conservare a clădirilor în sectorul istoric-ambiental.

Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirabilă, naturală, netoxică, pentru interior și exterior, difuzivă, pe bază de grassello di calce. Formulă pe bază de minerale, activă, cu mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizate în bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

Caracteristici generale

Produs pe bază de var și pigmenți naturali.

SANAFARBE P are o transpirabilitate ridicată, și o mare capacitate antibacteriană și anti-mucegai. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.

Domenii de utilizare

Vopsirea decorativă și reabilitarea mediilor interne și externe.

Culori disponibile

- Alb
- *Cartella* Azichem - grassello di calce
- *Cartella* Azichem - grassello di calce

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Consumuri:
0.35 - 0.40 l/m²



Greutate specifică:
1.30 kg/dm³



Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificații tehnice

Coeficient de permeabilitate (ASTM D 5887): 125 μ

pH

Reziduu sec (10' a 150°C): 59.40 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Gips carton
- Gips

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate.

Aplicare

Aplicați cu pensula, ruloul sau pulverizatorul, în două straturi, la o distanță unul de celălalt de aproximativ 24 de ore.

Permite reproducerea ușoară a finisajelor tradiționale de tip: spălat, frecat, marmorat, tamponat. SANAFARBE P este uscată la atingere după 2 ore, poate fi aplicată din nou peste stratul inițial după 4 ore și va fi uscată în profunzime după 8-16 ore.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct.

SANAFARBE P este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398