



Familie
Protech

Typ
Verfestiger, Farben und Putze auf der Basis von Kaliumsilikate

Produktlinien
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Funktionskategorien
• **Schutzanstrich (Farben)**

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Flüssig

PRT.0173

SANAXIL P

Atmungsaktive Farbe für Innen und Außen auf Basis von Kaliumsilikat

Zollcode

3209 9000

Verbrauch

0.3 - 0.4 l /m²
(Empfohlen: 0.35 l /m²)

Verpackungen

- Eimer 4 l
- Eimer 14 l

Anwendungen

- Pinsel
- Rolle
- Spritze

Zertifikate und Richtlinien



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produkt der Sanageb-Linie, eine Azichem Srl Produktlinie die seit 1994 dem Biobau gewidmet ist, dem umweltfreundlichen Bau, der Bio-Architektur und den sanierenden und konservierenden Eingriffen im Bereich des historischen-umweltschützenden Bauwesens.

Beschreibung des Produkts

Atmungsaktive Farbe, natürlich, ungiftig, für Außen- und Innenbereiche, haftend und mit einer mikrokristallinen Struktur auf Basis von stabilisierenden Kaliumsilikaten. Mineral-basierende Formulierung, aktiv, mit einer hohen, natürlichen Anti-Schimmel- und Anti-Kondensatio-Kapazität, zubereitet nach traditionellen Rezepturen, auch für den Einsatz im ökologischen Bau, in Neubauten und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

Allgemeine Eigenschaften

SANAXIL P ist ein Produkt, bestehend aus stabilisiertem Kaliumsilikat und natürlichen Pigmenten. Es hat eine hohe Atmungsaktivität und Anti-Schimmel- und antibakterielle Eignung. Es enthält keine Harze, Lösungs- und Verdünnungsmittel und schädliche oder giftige Emanation.

Verwendungsbereiche

Sanierender und dekorativer Anstrich von Innen- und Außenräume

Verfügbare Farben

- weiß
- *Cartella* Azichem - silicati
- *Cartella* Azichem - silicati

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
12 *monate*



In zwei Anwendungen anzubringen.



Nutzungstemperatur:
+8 / +30 °C



Spezifisches Gewicht:
1.46 kg/dm³

Technische Spezifikationen

Durchlässigkeit (UNI EN 1015-19): 50 µ

Durchlässigkeitskoeffizient (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^{0.5}/m²

Nassabriebbeständigkeit (EN 13300 - categoria): 2 _

pH: 13 _

Trockene Abfallstoffe (10' a 150°C): 59 %



www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf
www.azichem.de/disclaimer

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Fertigbau
- Farben und Verputze

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen. Vorhandene Anstriche (waschbar, organisch, auf Basis von Lösungsmittel etc.) müssen entfernt werden.

Vorbereitend die Auftragsflächen mit dem Fixierungsmittel SANAXIL FIX behandeln.

Verwendungsart

SANAXIL P kann mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzen, in der erforderliche Anzahl von Anstrichen, je nach Absorptionsbedingungen der Halterung, aufgetragen werden. SANAXIL P ist nach ca. 1 Stunde Handtrocken. Es kann nach 4-6 Stunden überstrichen werden und ist nach 10-16 Stunden Tieftrocken.

SANAXIL P kann unverdünnt verwendet werden oder mit SANAXIL FIX, im Verhältnis von 15-20% in Gewicht verdünnt werden.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Nicht auf gipsbasierenden Oberflächen, auf ausgehärtete Oberflächen, auf nassen oder heiße Oberflächen, mit direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Während der Anwendung Glas, lackiertes Metall, Aluminium, polierte Fliesen etc. schützen, da diese durch versehentlichen Kontakt mit Silikatlösungen opalisiert werden können.

Manipulieren gemäß den Sicherheitshinweise auf der Verpackung: Handschuhe und Schutzbrille tragen .

SANAXIL FIX kann mit unterschiedlichen Farbvariationen pigmentiert werden und ist für die Stabilität der Farben im Laufe der Zeit zu empfehlen.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **24/02/2018**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer