



Família

Protech

Tipologia

Fixadores, tintas e rebocos a base de silicatos de potássio

Linhas de produtos

- Building
- Opus
- Sanageb

Categorias funcionais

- Pinturas protetoras (pinturas)

Componentes

Monocomponente

Aspetto

Líquido

PRT.0173

SANAXIL P

Tinta atóxica transpirante de interior e exterior, com silicato de potássio

Cód. Alfandegário

3209 9000

Consumos

0.3 - 0.4 l/m²

(Aconselhado: 0.35 l/m²)

Embalagens

- Balde 4 l

- Balde 14 l

Aplicação

- Pincel

- Rolo

- Pulverização

Certificações e normativas



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produto da linha Sanageb, a linha de produtos de Azichem Srl dedicada desde 1994 aos produtos para a bioconstrução, as construções eco-sustentáveis, a bio-arquitetura e as intervenções de reabilitação e conservação na construção histórica-ambiental.

Descrição do produto

Tinta transpirante, natural, atóxica, para exteriores e interiores, com adesão e estrutura microcristalina, a base de silicato de potássio estabilizado. Fórmula de base mineral, ativa, com elevadas capacidades antimoho naturais e anticondensação, preparada segundo as receitas tradicionais, para uso nas intervenções de bioconstrução, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentais.

Características gerais

SANAXIL P é constituído por silicato de potássio e pigmentos naturais. Apresenta uma elevadíssima capacidade de transpiração, uma notável atitude antimoho e antibacteriana. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas e emissões tóxicas em geral e não tem efeitos termoplásticos.

Campos de uso

Pinturas decorativas e saneantes de ambientes internos e externos.

Cores disponíveis

- Branco
- Cartella Azichem - silicati
- Cartella Azichem - silicati

Características fundamentais



Aplicar em duas demãos



Conservação:
12 meses



Peso específico:
1.46 kg/dm³



Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificações técnicas

Coefficiente de permeabilidade (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^{0.5}/m²

pH: 13 _

Resíduo seco (10' a 150°C): 59 %

Resistência à abrasão húmida (EN 13300 - categoria): 2 _

Transpiração (UNI EN 1015-19): 50 µ



www.azichem.com

Atualização em: 24/02/2018

Condições de venda e advertências legais a consultar em

www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- Pinturas e rebocos

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca". Pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, com solvente, etc.) deverão ser cuidadosamente removidas.

Tratar previamente os suportes com fixador SANAXIL FIX.

Modalidade de emprego

Aplicar SANAXIL P, mediante pincel, rolo ou pulverização, na quantidade de demãos necessárias à condição de absorção dos suportes. SANAXIL P é "isento de pó" (começa a ser consistente ao tato) após cerca de 1 hora. Pode ser reaplicado após 4-6 horas, enquanto ficará definitivamente seco após 10-16 horas.

SANAXIL P pode ser utilizado tal com se apresenta ou diluído com SANAXIL FIX, na razão de 15-20% em peso.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Não aplicar sobre superfícies a base de gesso, sobre superfícies não maturadas, sobre superfícies húmidas ou quentes, com radiação solar direta. Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas.

Durante a aplicação, proteger os vidros, metais esmaltados, alumínio, azulejos brilhantes, etc. que podem se tornar opacos devido ao contacto acidental com soluções de silicatos.

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer