



Familie
Protech

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de silicați de potasiu

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categoriile funcționale
• **Vopsiri protective**

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

PRT.0173

SANAXIL P

Vopsea netoxică transpirantă de interior/exterior din silicați de potasiu

Cod vamal

3209 9000

Consum

0.3 - 0.4 l/m²
(Recomandat: 0.35 l/m²)

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Certificări și reglementări



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produsul face parte din linia Sanageb, linia de produse realizate de Azichem Srl din 1994 specializată în materiale pentru bio-construcții, construcții eco-sustenibile, bio-arhitectură și intervenții de reabilitare și conservare a clădirilor în sectorul istoric-ambiental.

Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirantă, naturală, netoxică, pentru interioare și exterioare, cu aderență și structură microcristalină, pe bază de silicat de potasiu stabilizat. Compoziție minerală, activă, cu capacități anti mucegai naturale și anti condens, realizată pe baza rețetelor tradiționale, pentru bio-construcții, construcții noi și restaurarea edificiilor de epocă și a monumentelor.

Caracteristici generale

SANAXIL P este constituit din silicat de potasiu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate foarte ridicată, acțiune anti mucegai și anti bacterică. Nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive și emisii toxice în general și nu are efecte termoplastice.

Domenii de utilizare

Vopsiri decorative și de reabilitare a mediilor interne și externe


Culori disponibile


- Alb
- *Cartella* Azichem - silicați
- *Cartella* Azichem - silicați

Caracteristici fundamentale

 Aplicați două straturi

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.46 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

Specificații tehnice

Coefficient de permeabilitate (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^{0.5}/m²

pH: 13 _

Reziduu sec (10' a 150°C): 59 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 50 μ

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Picturi murale și tencuieli

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de sature de apă până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată". Vopselele existente (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) trebuie să fie eliminate înainte de aplicarea produsului.

Tratați în prealabil suporturile cu fixativul SANAXIL FIX.

Aplicare

Aplicați SANAXIL P cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în numărul de straturi necesare pe baza condițiilor de absorbție a suporturilor. SANAXIL P începe să fie consistent la atingere după circa o oră. Poate fi aplicat din nou după 4-6 ore și va fi uscat în profunzime după 10-16 ore.

SANAXIL P poate fi utilizat ca atare sau diluat cu SANAXIL FIX în raport de 15-20% din greutate.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsurile de precauție Ecologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitați expunerea directă prelungită a suprafețelor proaspete la vânt și soare.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SANAXIL P este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **24/02/2018**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer