

Test di allungamento a rottura eseguito su un campione di Syntech Poliurea Spray 400 di Azichem S.r.l. avente spessore medio superiore a 2,5 mm e superficie iniziale di 100x10 mm.

### Prove di trazione

Provino ID 1

Numero di Test 120

Report Numero 116

Data del Test 6/13/2006 11:47:07 AM

Risultati del test	
Larghezza (mm)	10.0
Spessore (mm)	2.8
MOE (Mpa)	60.36
Yield (N)	
Yield Str. (MPa)	
Tensile (N)	600.87
Tensile Str. (MPa)	21.46
Break Elong (%)	582.47

Testing Machine SSTM-2.5KN	
Cella di carico Nr. (TI42535), Units (Lbs )	449.6
Valore precarico ( N )	1
Velocità traversa ( mm / min ) or Rate	100
Posizione o allungamento misurato da.	XHD_100 ( XHD100 )

