



ADX.0006

BOND HG

Haftender Latexbinder,
multifunktional, durch
superpuzzolanische Reaktion

Zollcode

3816 0000

Verpackungen

- Eimer 8 kg

Anwendungen

- Zu anderen Komponenten hinzuzuzählen
- Pinsel
- Rolle
- Bürste



www.azichem.com

Aktualisierung von: **03/02/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Familie
Admix

Typ
Polymerlatex

Produktlinien
• Opus

Funktionskategorien
• Verbesserung der mechanischen bzw. rheologischen Leistungen von Mörtel, Putz und Putz neuester Herstellung.
• Verwirklichung von Haftbrücken zwischen dem vorhandenen Untergrund und der neuen Auflage
• Fertigung von Spritz-Beton

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Flüssig

Beschreibung des Produkts

Haftendes, multifunktionelles Latex-Bindemittel, in heller, rosatönigen, viskosen Lösung, basierend auf ein spezielles Elastomer in wässriger Dispersion, Koaleszenz-promoter, Entlüfter und speziellen superpuzzolanischen Reaktionsfüllstoffen. BOND HG ist eine multifunktionelle Zusammensetzung, reaktiv, flexibilisierend und abdichtend, für die Vorbereitung von haftendem Einpreßmörtel und wasserabweisenden Beschichtungen, sowie für die Verbesserung der Haftfähigkeit, der Haftung, der Verformbarkeit, der Wasserfestigkeit und der Leistungsfähigkeit von Mörtel, Putz, Fugenmörtel und Beton.

Allgemeine Eigenschaften

BOND HG ist ein Mehrzweckprodukt, multifunktionsfähig und reaktiv; zu Putze, Mörtel und Konglomeraten hinzugefügt, sowohl auf Zementbasis als auch mit Kalk gebunden, bewirkt in der Regel eine komplexe und effiziente physikalische / chemische Reaktion. Die Polymere und die reaktiven Füllstoffe steigern Haftbarkeit, Haftung, Wasserbeständigkeit und Verformbarkeit und reduzieren den Gehalt an freien Alkalien, erzeugt durch die Reaktion der Zement-Hydratation, mit einer Menge von etwa 1000 mg pro kg BOND HG, welches der Mischung hinzugefügt wurde. Die superpuzzolanische Reaktion, die durch die Eigentümlichkeit des Füllstoffs aktiviert wird, erhöht deutlich die Chemikalienbeständigkeit, die Witterungsbeständigkeit, die allgemeine Stabilität und Gesamthaltbarkeit.

Der Füllstoff BOND HG, mit seiner hoch puzzolanischen Reaktivität (Metakaolin), reagiert mit dem freien Kalk $[Ca(OH)_2]$, hergestellt durch die Hydratations-Reaktion des Portlandzements. Der freie Kalk wird so in stabilerem Calciumsilikat und Calciumaluminat umgewandelt. Die Reaktion zwischen $[Ca(OH)_2]$ und Metakaolin ist endotherm, daher entsteht weniger Wärme im System, dass ein ausgeglichenes Erhärten der hydraulischen Bindemittel (Zement oder Kalk) ermöglicht.

Verwendungsbereiche

Herstellung von haftendem, verformbaren, hochleistungsstarken schützenden und wasserabweisenden Mörtel und Putz, für Zivilbauten-, Industrie- und Hydraulikwerke, in städtischem, Küsten- und Bergambiente; Reparatur und Wiederherstellung von Bodenbelägen, Straßen, Landstraßen, nicht strukturellen Konstruktionsfugen, Abdichtung, Restaurierung und Rekonstruktion. Besonders geeignet, dem Betoneinbau von Fußbodenheizungssystemen, eine ausreichende Kohäsion und Verformbarkeit zu verleihen. Rein oder in Wasser bis zu einem Verdünnungsverhältnis von 1: 2 verdünnt, ist es ein ausgezeichneter Haftgrund für poröse, schwache oder kreibende Substrate, der unmittelbar vor den Deckschichten (Mörtel, Fugenmörtel und Beton) aufgetragen wird.

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
12 Monate



Nicht entflammbar



Ohne Lösungsmittel



Spezifisches Gewicht:
1.12 kg/dm³



Verfügbare Farben
Rosa

Technische Spezifikationen

Gehalt an Rohstoffen mit puzzolanischer Aktivität: > 22 %

Reaktivität mit freien Lauren: 950-1150 mg/kg

Spezifische Oberfläche von Rohstoffen mit puzzolanischer Aktivität: 800 cm²/g

Wirkstoff: > 35 %

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien

Verwendungsart

BOND HG gründlich in einem Eimer mischen und je nach Bedarf mit Wasser verdünnen. Die so vorbereitete Lösung, in der für die Anwendung geeigneten Dosierung, der Zementmischung (oder Kalk) und Aggregaten hinzufügen.

Für eine korrekte Definition der zu verwendeten Mischungen und um die Eignung des Produkts, gemäß den spezifischen Anforderungen zu überprüfen, ist es absolut unerlässlich Vorversuche durchzuführen.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



Indikative Dosierungen

Art der Arbeit	Zement (kg)	Wasser (Liter)	BOND HG (kg)	Inert (kg)	Ausbeute (Liter)
Gülle filmen	50	16	18	-	50
Klammern sprudelt	50	15	8	50	57
Die Abputzen	50	20	8	150	105
Dünne Beschichtungen	50	20	8	100	85
Estriche	50	25	4	150	105
Betone	50	25	2,3 -3	250	150
Als Grundierung für absorbierende Substrate	---	1,0	1,0	---	1,9

Die angegebenen Dosierungen beziehen sich auf die durch 2 dargestellte Maßeinheit Taschen Bindemittel (Zement oder Kalk) von 25 kg; In der rechten Spalte ist die Richtausbeute in Litern Frischmischung angegeben. Beispielsweise wird es ausreichen, die Dosierungen der Putzsäule zweimal zu multiplizieren, um die Dosierungen für den 200-Lite-Betonmischer zu erhalten.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Aktualisierung von: **03/02/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

BOND HG hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **03/02/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer