



CSX.0033

## DISTAK-M

Decofrant chimico-fizic pentru cofraje din metal

### Ambalaje

- Canistră 25 l
- Butoiș 200 l

### Aplicare

- Stropire
- Panou
- Rulou

Familie  
Consilex

Linii de produse  
• Infratech

Componente  
Monocomponent

Tip de produs  
Agenți de decofrare și de detașare

Categorii funcționale  
• **Tratament de anti-aderență pentru cofraje din lemn sau metal (agenți de decofrare)**

Aspect  
Lichid

## Descrierea generală a produsului

Decofrant pe bază de compuși organici selecționați, promotori de separare și agenți anti-coroziune, gata de folosit, specific pentru cofrajele metalice. DISTAK-M se folosește nediluat, fiind pulverizat direct pe suprafețele ce urmează să fie tratate.

## Caracteristici generale

Acțiunea produsului DISTAK-M este de tip chimico-fizic: produsul aplicat în mod corespunzător creează un văl foarte subțire de separare între cofraj și betonul proaspăt, care permite detașarea ușoară și creând suprafețe lipsite de pete și murdărie. DISTAK-M este adecvat pentru "dezarmarea" cofrajelor metalice atât în construcțiile tradiționale, cât și în construcțiile cu produse prefabricate cu maturare normală și/sau pe bază de vapori.

Activitatea chimică, legată de reacția la suprafață cu alcalii din betonul proaspăt, permite eliminarea efectului de barieră și lasă suprafețele fără a avea probleme de detașare pentru înveliri și vopsiri ulterioare.


Facilitează separarea cofrajului fără a unge sau păta produsele finite. Previne fisurile și bulele pe suprafețele produselor finite. După demontarea cofrajelor, obiectul poate fi vopsit sau tratat cu alte tipuri de finisaje. Protejează cofrajele împotriva ruginii. Poate fi folosit și ca strat protector pentru mixere/autobetoniere sau echipamente de beton pentru a reduce încrustările de beton interne și externe.

## Domenii de utilizare

Tratamente de separare pentru piesele turnate din beton în cofraje din metal cu maturare normală și accelerată.

## Caracteristici fundamentale

 Conservare:  
12 luni

 Greutate specifică:  
0.90 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura de utilizare:  
+5 / +35 °C

 Culori disponibile  
Galben

## Specificații tehnice

*A nu se dilua*

### Curățarea instrumentelor

- Apă

### Suporturi admise

- Suprafețe metalice

## Aplicare

DISTAK-M este un produs gata de folosit care trebuie aplicat prin pulverizare. Un litru de DISTAK-M aplicat în mod corespunzător are un randament indicativ de aproximativ 30-50 mp în funcție de calitatea cofrajului.

Excesul de produs trebuie îndepărtat; o supradozare poate compromite decofrarea sau aspectul suprafeței piesei turnate.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



## Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

*DISTAK-M este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)