



FLR.0048

FLOOR 500

Întăritor consolidat cu fibre pentru pardoseli rezistente "a pastina"

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare

- Drișcă
- Spatulă
- Dreptar

Familie
Floortech

Linii de produse
• Infratech
• Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Întăritori pentru pardoseli

Categorii funcționale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestații ridicate
• Realizarea betoanelor subțiri de substrat structurale
• Tratamentele corticale și reparația pavajelor industriale din beton

Aspect
Praf











Descrierea generală a produsului

Amestec de întărire pentru acoperirea suprafețelor alcătuit din conglomerat de ciment pe bază de agregări sicioși selecționați cu un conținut foarte ridicat de SiO₂, leganți hidraulici cu rezistență ridicată, filler reactivi superpozzolanici, leganți polimerici și agenți specifici, armat cu fibre alcalino- rezistente. Ideal pentru construcția învelișurilor de ajustare anti-uzură, rezistenți și puternici, montați atât prin metoda "proaspăt pe proaspăt" cât și prin sistemul numit în mod convențional "a pastina" (sub formă de "pastă")

Domenii de utilizare

Construcția, doar prin adăugare de apă, învelișurilor de ajustare anti-uzură, rezistenți și puternici, montați atât prin metoda "proaspăt pe proaspăt" cât și prin sistemul numit în mod convențional "a pastina" (sub formă de "pastă") (pardoseli industriale, rampe în formă de solzi de pește, reparații localizate cu o grosime de cel puțin 1 cm).

Caracteristici fundamentale

 Amestecați cu apă: 10-12 %	 Conservare: 12 luni
 Diametrul maxim al agregatului: 1.5 mm	 Grosimea maximă recomandată: 3 cm
 Grosimea minimă recomandată: 1 cm	 Neinflamabil
 Pot life: 60 min	 Rezistent la razele UV
 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C	 Culoari disponibile Gri

Specificații tehnice

Densitate (UNI EN 1015-6): 2050 kg/m³

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Șape de substrat



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

În cazul utilizării "proaspăt pe proaspăt" al produsului FLOOR 500, hidratat și amestecat în mod corespunzător, acesta va trebui aplicat în intervalul de adezivitate al conglomeratului de suport.

În aplicațiile pe suporturi pre-existente și întărite ("a pastina", adică sub formă de "pastă"), va trebui să urmați următoarele modalități:

- Construcția podului de aderență prin aplicarea adezivului epoxidic corespunzător pentru rosturile de lucru SYNTECH RGS.
- Pregătirea amestecului de întărire prin adăugarea în mixer a circa 2/3 din apa pentru compoziție (totalitatea apei reprezintă 10-12% din greutate), adăugați în mod gradual FLOOR 500 și apa necesară, amestecând corespunzător până când obțineți un amestec omogen cu textura dorită.
- Aplicați amestecul obținut în acest fel în intervalul de adezivitate a podului de aderență mai înainte realizat și apoi întindeți-l cu ajutorul drișcăi sau dreptar/netezitor din aluminiu. Rosturile, acolo unde sunt necesare, trebuie să fie puse la dispoziție în prealabil.

Pregătirea suporturilor

În cazul aplicării produsului pe suporturi care există deja, pregătiți substratul existent înlăturând reziduurile, părțile neadecvate, praful etc.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Protejați suprafețele proaspete de razele directe ale soarelui, de ploaie și de vânt și adoptați procedurile de maturare umedă, prelungită.

FLOOR 500 este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer