



Família
Floortech

Tipologia
Adesivos e estuques para pisos

Linhas de produtos

- Aqua
- Building

Categorias funcionais

- Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquets, etc.
- Impermeabilizações osmóticas

Componentes
Bicomponente

Aspetto
Pó + Líquido

FLR.0083

OSMOKOLL

Adesivo impermeabilizante
cimentício de tipo osmótico, de
dois componentes

 **Cód. Alfandegário**

3824 5090

 **Embalagens**

- Saco 25 kg [A]
- Galão 4 kg [B]
- Kit: 1 Saco 25 kg [A] + 1 Galão 4 kg [B]

 **Aplicação**

- Espátula dentada

Certificações e normativas



EN 998-1

Argamassas de rebocos internos e externos - Malta para finalidades gerais (GP)

Descrição do produto

Adesivo cimentício de dois componentes para interiores e exteriores, a base de ligantes hidráulicos, resinas modificantes e flexibilizantes, agregados de sílica selecionados, para a preparação de misturas adesivas, espalhável com elevada capacidade de deformação e impermeabilidade. Ideal para colagem de revestimentos mesmo com baixa absorção, em superfícies cimentícias de baixa porosidade (por exemplo, revestimentos de interiores de piscinas).

Consumos

Utilizar de 5 a 6 kg/m² de OSMOKOLL com base no tipo de suporte e no tipo de material a ser colado.

Campos de uso

Colagem de azulejos e ladrilhos, revestimentos impermeabilizantes e anti-humidade, de estruturas e paredes expostas ou subdimensionadas. Colagem de ladrilhos vítreos para piscinas, desde que sejam suficientemente porosos e absorventes e estejam isentos de qualquer impermeabilização e / ou tratamento de superfície repelente de água, seja químico (siloxanos, epóxis, poliuretanos, etc.) ou natural (encerado). Colagem de azulejos de revestimentos osmóticos tipo OSMOCEM FLEX ou OSMOCEM D em terraços e sacadas.

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Diâmetro máximo agregado:
0.4 mm



Espessura máxima recomendada:
5 mm



Espessura mínima recomendada:
2.5 mm



Não inflamável



Pot-life:
50 min



Resistentes aos raios UV



Sem solventes



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Cores disponíveis
Cinza

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: **11/09/2019**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/3

Especificações técnicas

Absorção capilar (UNI EN 1015-18): 0.08 kg•h^{0.5}/m²

Densidade (UNI EN 1015-6): 2.050 N/mm²

Endurecimento completo (a 20°C): 80 - 90 min

Ligação de aderência (UNI EN 1542): 2.8 N/mm²

Relação de mistura dos componentes A:B: 4.8:1 _

Resistência à compressão (UNI EN 1015-11): 40 N/mm²

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Betão
- Azulejos e pisos
- Betonilhas de substrato

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., tratamentos repelentes de água em geral, etc. convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

Modalidade de emprego

Misturar o componente em pó (componente A) com a solução hidratante (componente B) com um berbequim à baixa velocidade, vertendo progressivamente o pó no líquido, continuar a misturar até obter uma massa homogénea e sem grumos. Ao concluir a mistura, esperar alguns minutos e misturar novamente antes de proceder a aplicação.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

Não aplicar na presença de luz solar direta e cuidar da proteção e da maturação húmida. Não aplique sobre substratos pouco ou não porosos ou previamente revestidos com tratamentos repelentes de água em geral, se não após uma adequada desbaste por martelos, lixadeiras e equipamento adequado para tratamentos preparatórios de substratos, ou após tratamento apropriado com primers poliméricos adequados.



www.azichem.com

Atualização em: **11/09/2019**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **11/09/2019**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer