



Famiglia  
**Floortech**

Tipologia  
**Collanti e stucchi per pavimentazioni**

Linee prodotti  
• Aqua  
• Building

Categorie funzionali  
• **Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.**  
• **Impermeabilizzazione trasparente di terrazze e balconi piastrellati**

Componenti  
**Bicomponente**

Aspetto  
**Polvere + Liquido**

FLR.0184

## STUCCO BALCONY

Stucco cementizio bicomponente,  
impermeabile ad elevata  
adesività

 **Codice Doganale**

3214 1010

 **Imballaggi**

- Secchio da 4 kg [A]
- Secchiello da 0.8 kg [A]
- Bottiglia da 1 kg [B]
- Secchiello da 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Secchio da 4 kg [A] + 1 Bottiglia da 1 kg [B]
- Kit: 1 Secchiello da 0.8 kg [A] + 1 Secchiello da 0.2 kg [B]

 **Applicazione**

- Spatola
- Applicazione manuale
- Frattazzo di spugna
- Spugna

## Descrizione del prodotto

Stucco cementizio bicomponente, fine, di consistenza plastica fluida, per la stuccatura di fughe tra le mattonelle, e per colmare e stilare fessure statiche, micro e macro-cavità ecc., prima dell'applicazione di PROTECH BALCONY negli interventi di impermeabilizzazione trasparenti non pellicolari di terrazze e balconi.










## Consumi

Circa 1,75 kg di STUCCO BALCONY per ogni decimetro cubo di volume da stuccare.

## Campi d'impiego

Stucco specifico per la preparazione preliminare dei supporti (fughe aperte, micro e macro-cavità e fessure) per la successiva applicazione di PROTECH BALCONY su terrazze e balconi.

## Caratteristiche fondamentali

- |   |   |
|---|---|
|  Conservabilità:<br>12 mesi                  |  Diametro massimo aggregato:<br>0.35 mm |
|  Non infiammabile                            |  Pot life:<br>15 - 20 min               |
|  Resistente ai raggi UV                      |  Spessore massimo consigliato:<br>6 mm  |
|  Temperatura di applicazione:<br>+5 / +35 °C |  Usare indossando guanti protettivi     |
|  Colori disponibili<br>Grigio chiaro         |   |

## Specifiche tecniche

Assorbimento capillare (UNI EN 13057): 0.10 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Indurimento completo (a 20°C): 180 min

Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4:1 \_

## Pulizia strumenti

- Acqua

## Supporti consentiti

- Mattonelle e piastrelle

## Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Modalità d'impiego

Unire al componente A la quantità di componente B necessaria per ottenere la consistenza desiderata; mescolare a fondo sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi. Mettere in opera utilizzando una spatola, il frattazzo di spugna o semplicemente con le dita della mano (indossando un guanto di gomma).

E' possibile correggere la consistenza, ove necessario, aggiungendo moderate quantità d'acqua all'impasto pronto.

Nei casi di stuccature colorate, si consiglia di mescolare il bicomponente impastato con piccole quantità di pigmenti colorati acquistabili presso qualsiasi colorificio.

## Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Non applicare in presenza di insolazione diretta. Curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici esposte.

Visto l'elevata adesività e la rapida asciugatura del prodotto, si consiglia di lavare immediatamente dopo l'applicazione, con spugna impregnata d'acqua, le parti eccedenti le stuccature ("sbordature") per evitare noiose operazioni di pulizia finale.

Negli interventi di impermeabilizzazione trasparente non pellicolare di terrazze e balconi, STUCCO BALCONY va applicato solamente per ripristinare la continuità di stuccature labili, distaccate o assenti. Per questo motivo il consumo è estremamente variabile da caso a caso, a seconda dell'effettivo volume di colmature da realizzare.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

STUCCO BALCONY è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: **3/3**