



Família  
**Floortech**

Tipologia  
**Adesivos e estuques para pisos**

Linhas de produtos  
• Aqua  
• Building

Categorias funcionais  
• Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquets, etc.  
• Impermeabilização transparente de terraços e varandas azulejadas

Componentes  
**Bicomponente**

Aspetto  
**Pó + Líquido**

FLR.0184

## STUCCO BALCONY

Estuque cimentício  
bicomponente, impermeável de  
elevada adesividade

 **Cód. Alfandegário**

3214 1010

 **Embalagens**

- Balde 4 kg [A]
- Baldinho 0.8 kg [A]
- Garrafa 1 kg [B]
- Baldinho 0.2 kg [B]
- Kit: 1 Balde 4 kg [A] + 1 Garrafa 1 kg [B]
- Kit: 1 Baldinho 0.8 kg [A] + 1 Baldinho 0.2 kg [B]

 **Aplicação**

- Espátula
- Aplicação manual
- Colher de pedreiro de esponja
- Esponja

## Descrição do produto

Estuque cimentício bicomponente, fino, com consistência plástica fluida, para estucar rejuntas entre os azulejos, e para preencher fissuras estáticas, micro e macrocavidades, etc., antes da aplicação de PROTECH BALCONY nas intervenções de impermeabilização transparentes não peliculares de sacadas e terraços.










## Consumos

Cerca de 1,75 kg de STUCCO BALCONY para cada decímetro cúbico de volume a ser estucado.

## Campos de uso

Estuque específico para a preparação preliminar dos suportes (rejuntas abertos, micro e macrocavidades e fissuras) para a aplicação subsequente de PROTECH BALCONY em terraços e sacadas.

## Características fundamentais

- |   |   |
|---|---|
|  Conservação:<br>12 meses              |  Diâmetro máximo agregado:<br>0.35 mm |
|  Espessura máxima recomendada:<br>6 mm |  Não inflamável                       |
|  Pot-life:<br>15 - 20 min              |  Resistentes aos raios UV             |
|  Temperatura de uso:<br>+5 / +35 °C    |  Utilizar usando luvas protetoras     |
|  Cores disponíveis<br>Cinza claro      |   |

## Especificações técnicas

Absorção capilar (UNI EN 13057): 0.10 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Endurecimento completo (a 20°C): 180 min

Relação de mistura dos componentes A:B: 4:1

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Azulejos e pisos

## Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 25/08/2020  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Modalidade de emprego

Juntar ao componente A a quantidade de componente B necessária a obter a consistência desejada; misturar bem até obter uma massa homogénea, sem grumos. Aplicar no local utilizando uma espátula, a desempenadeira de espuma ou simplesmente com os dedos da mão (usando luvas de borracha).

É possível corrigir a consistência, quando necessário, adicionando moderadas quantidades de água à massa pronta.

Nos casos de estuque colorido, recomenda-se misturar os dois componentes com pequenas quantidades de pigmentos coloridos que podem ser comprados em qualquer loja de tintas.

## Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não aplicar em presença de luz solar direta. Cuidar da maturação húmida e da protecção das superfícies expostas.

Dada a elevada adesividade e a rápida secagem do produto, aconselha-se lavar imediatamente após a aplicação, com espuma impregnada de água, as partes de estuque excedentes ("transbordamentos") para evitar operações posteriores de limpeza.

Nas intervenções de impermeabilização transparente não pelicular de terraços e sacadas, STUCCO BALCONY é aplicado somente para restaurar a continuidade de estuque lábil, destacado ou ausente. Por esse motivo o consumo é extremamente variável de caso para caso, segundo o efetivo volume a preencher.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em [www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

STUCCO BALCONY produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

Página: **3/3**