



FLR.0210

UNIKOLL

Adesivo monocomponente a base de ligantes hidráulicos

 **Cód. Alfandegário**

3824 5090

 **Embalagens**

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

 **Aplicação**

- Espátula dentada

Família
Floortech

Tipologia
Adesivos e estuques para pisos

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Floor

Categorias funcionais
• Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquet, etc.

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Pó

Certificações e normativas



EN 12004-1:2017

Adesivos para azulejos


Descrição do produto


Adesivo de um componente de rápida presa e hidratação, a base de cimentos especiais, sem adições nocivas, promotores de adesão amido-derivados de areias seleccionadas sílicas e calcárias, doseadores reativos de elevada pozolanicidade, adensantes de celulose.

Campos de uso


Colagem de azulejos, cerâmicas, terracota, arenito, pedras naturais e/ou reconstruídas, etc. sobre superfícies horizontais e verticais, internas e externas. Alisamentos de regularização. Colagem e alisamento de elementos modulares para isolamentos de revestimento: placas de poliestireno, painéis de madeira-magnésio, painéis de madeira-cimento, etc. Não utilizar para: - Suportes de gesso ou anidridos - Suportes sujeitos a movimentos - Suportes com película protetiva


Características fundamentais


 Conservação:
8 meses

 Diâmetro máximo agregado:
0.4 mm

 Misturar com água:
28 %

 Pot-life:
60 min

 Temperatura de uso:
+5 / +30 °C

 **Cores** disponíveis
Cinza

Especificações técnicas

Adesione a trazione iniziale (UNI EN 1348:2008): 1.16 N/mm²

Adesione a trazione trascorsi 30' (UNI EN 1346:2007): 1.34 N/mm²

Scivolamento (UNI EN 1308:2007): < 0.5 mm

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Betão
- Pré-fabricados
- Tufo
- Paredes com tijolos furados
- Paredes de pedra
- Azulejos e pisos
- Betonilhas de substrato

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

A cada saco de 25 kg de UNIKOLL, adicionar 6-6,3 litros de água limpa e mexer bem com um agitador mecânico até obter uma massa homogénea, sem grumos. Após uma espera de alguns minutos, mexer novamente e espalhar o adesivo com espátula dentada.

Os artefactos (azulejos ou outros revestimentos) devem ser aplicados com um leve movimento de pressão para que toda a superfície fique em perfeito contacto com o adesivo. O eventual ajuste deve ser feito dentro de 10-12 minutos da posa. Para aplicações externas, usar um estrato contínuo de adesivo, mesmo na parte de trás do artefacto.

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação deverão ser oportunamente maturadas, convenientemente rugosas, limpas, sem sujidades de qualquer natureza, partes friáveis e incoerentes, poeiras, etc. Eventuais traços de óleos, graxas, desarmantes, ceras, pinturas, etc., assim como de qualquer substância com efeito antiadesivo, deverão ser previamente removidos.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não aplicar em presença de luz solar direta e/ou chuva.
Cuidar da protecção por pelo menos 24 horas.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer