



FLR.0210

UNIKOLL

Adeziv monocomponent pe bază de lianți hidraulici

 **Cod vamal**

3824 5090

 **Ambalaje**

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

 **Aplicare**

- Spatulă cu dinți

Familie
Floortech

Linii de produse
• Building
• Opus
• Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Adezivi și chituri pentru pardoseli

Categorii funcționale
• Lipirea și chitirea dalelor, plăcilor ceramice, parchetului etc

Aspect
Praf

Certificări și reglementări



EN 12004-1:2017

Adezivi pentru plăci ceramice

Descrierea generală a produsului

Adeziv monocomponent cu priză și hidratare rapide, pe bază de cimenți speciali, fără adaos de substanțe nocive, promotori de adeziune amido-derivați, nisipuri selecționate din siliciu și calcar, filleri reactivi cu puzzolanicitate ridicată, agenți de îngroșare celulozici.

Domenii de utilizare

Lipirea plăcilor din ceramică, a gresiei, a pietrelor naturale și/sau reconstruite etc pe suprafețe orizontale și verticale, interne și externe. Nivelări pentru reglări. Lipirea și nivelarea elementelor modulare pentru izolații cu învelișuri: plăci de polistirol, panouri din lemn-magneziu, panouri lemn-ciment etc.. Nu utilizați produsul pentru: - Suporturi din gips sau anhidrit - Suporturi care se pot mișca. - Suporturi cu peliculă de protecție

Caracteristici fundamentale



Amestecați cu apă:
28 %



Conservare:
8 luni



Diametrul maxim al agregatului:
0.4 mm



Pot life:
60 min



Temperatura de utilizare:
+5 / +30 °C



Culori disponibile
Gri

Specificații tehnice

Adesione a trazione iniziale (UNI EN 1348:2008): 1.16 N/mm²

Adesione a trazione trascorsi 30' (UNI EN 1346:2007): 1.34 N/mm²

Scivolamento (UNI EN 1308:2007): < 0.5 mm

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

- Beton
- Prefabricați
- Tuf
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră
- Țigle și plăci (gresie, faianță)
- Șape de substrat

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: **1/3**

Aplicare

Pentru fiecare sac de 25 de Kg de UNIKOLL adăugați 6-6,3 litri de apă curată și amestecați bine cu un mixer mecanic până obțineți un amestec omogen, fără bulgări. Așteptați câteva minute, apoi amestecați din nou și întindeți adezivul cu o spatulă cu dinți.

Produsele prelucrate (plăci ceramice sau alte tipuri de învelișuri) trebuie montate prin presare ușoară astfel încât întreaga suprafață să fie perfect în contact cu adezivul. Eventuala înregistrare trebuie făcută în 10-12 minute de la aplicare. Pentru aplicări în exterior, dați un strat continuu de adeziv chiar și pe versoul produsului prelucrat.

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie maturate în mod corespunzător, bine înăsprite, curate, fără reziduuri de orice fel, fără părți friabile și necorespunzătoare, fără praf etc. Eventuale urme de ulei, grăsimi, agenți de decofrare, ceară, vopsele etc, precum și de orice substanță cu efect antiadeziv, trebuie eliminate înainte.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați în condiții de lumină directă a soarelui și/sau ploaie.
Protejați timp de cel puțin 24 de ore.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer