



GRT.0252

GROUT FILL

Micro-mortar cimentos turnabil
pentru pardoseli din piatră
naturală

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare

- Turnare

Familie
Grout

Tip de produs
Lapte de ciment și micro mortare fluide pe bază de ciment sau var hidrolic

Linii de produse
• Building
• Floor

Categorii funcționale
• Reparația prin îngroșarea lucrărilor din beton cu mortare turnabile
• Intervenții de întreținere a drumurilor și comunelor
• Ancorări structurale de precizie

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

Descrierea generală a produsului

Compus praf pentru realizarea doar prin adăugarea de apă a unui micro-mortar cimentos reoplastic, turnabil, puțin expansiv, cu retragere compensată, cu performanțe ridicate în ceea ce privește aderența și rezistența mecanică.


Consum


Aproximativ 1800 kg de GROUT FILL pentru fiecare metru cub din volumul ce trebuie umplut.


Domenii de utilizare


Pentru umplerea rosturilor din pavajele urbane din porfir, a plăcilor din piatră etc, pentru instalații noi și consolidarea celor existente. Ancoraje și etanșări rigide în general.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Diametrul maxim al agregatului:
0.35 mm

 Pot life:
60 min

 Temperatura de utilizare:
+5/+35 °C

 Culori disponibile
Alb / Gri

Specificații tehnice

Densitate (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m³

Întărire completă (28 days): >40 N/mm²

Raport apă/lianți: <0.4

Rezistența la comprimare (24 h): >25 N/mm²

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Șape de substrat
- Asfalt
- Pietre naturale și porfir

Pregătirea suporturilor

Eliminați reziduurile, părțile friabile sau neadecvate și saturați cu apă în prealabil.

Aplicare

Puneți în mixer circa 2/3 din apa prevăzută pentru compoziție (circa 3,5-4 litri de apă pentru fiecare sac); adăugați gradual produsul împreună cu apa necesară pentru a obține consistența dorită. Continuați să amestecați până obțineți un mortar omogen, fără bulgări. Turnați amestecul astfel obținut în crăpăturile de umplut.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu aplicați în prezența de apă stagnantă și de lumină solară directă, atunci când previziunile meteorologice indică precipitații și/sau schimbări bruște de temperatură.

Asigurați maturarea și protejarea umidității mortarului proaspăt turnat.

GROUTFILL este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**

Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398