

Familia  
Intotech

Tipo  
Enlucidos estructurales deshumidificantes

Líneas de productos  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Categorías funcionales  
• Consolidación estructural del cuerpo de mampostería en edificios históricos  
• Enlucido de mamposterías con enlucidos y rasados

Componentes  
Monocomponente

Aspecto  
Polvo

INT.0200

## UNISAN BIANCO

Revoco cementicio estructural deshumidificante, consolidante, blanco

### Código de Aduana

3824 5090

### Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

### Aplicación

- Paleta
- Llana
- Enlucidora
- Regla

## Certificaciones y normativas



EN 998-1

Morteros para enlucidos internos y externos - Mortero para bonificación (R)

## Descripción del del producto

Mortero cementicio compuesto, fibroreforzado, consolidante, deshumidificante, para el saneamiento estructural de albañilería de época o monumentales muy degradada. UNISAN blanco está compuesto de cemento blanco "puro", agregados seleccionados, agentes específicos, fibras alcalino resistentes. Reunirá en un único producto las características de resistencia a compresión ( $> 21 \text{ N/mm}^2$ ) y las calidades deshumidificantes de un mortero macroporoso. UNISAN blanco permite realizar la consolidación vertical de la albañilería, mediante "placa armada", utilizando un solo producto que sana y consolida en el mismo momento.











## Consumos

Aproximadamente  $15 \text{ kg/m}^2$  de UNISAN BIANCO por cada centímetro de espesor a realizar (aproximadamente  $1500 \text{ kg}$  por cada metro cúbico).

## Campos de uso

Construcción de revocos y placas armadas en las intervenciones de restauración, realización de revocos y revestimientos deshumidificantes de altas prestaciones, base de apoyo de ladrillos y elementos modulares.

## Características fundamentales

 Producto resaltado	 Conservabilidad: 12 meses
 Diámetro máximo agregado: 1.5 mm	 Espesor máximo aconsejado: 40 mm
 Espesor mínimo aconsejado: 20 mm	 No inflamable
 Pot life: 60 min	 Temperatura de uso: $+5 / +35 \text{ }^\circ\text{C}$
 Usar con guantes protectores	 Colores disponibles Blanco

## Especificaciones técnicas

Absorbimiento capilar (UNI EN 1015-18):  $0.14 \text{ kg}\cdot\text{h}^{0.5}/\text{m}^2$

Densidad (UNI EN 1015-6):  $1640 \text{ kg/m}^3$

Ligadura de adherencia (UNI EN 1015-12):  $> 0.9 \text{ N/mm}^2$

Módulo elástico estático (EN 13412):  $11000 \text{ N/mm}^2$

pH:  $> 12$  \_

Reacción al fuego (EN 13501-1): A1 \_

Relación agua/aglutinantes: 0.45 \_

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

Resistencia a la compresión (UNI EN 1015-11): > 21 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a la flexión (UNI EN 1015-11): > 4.6 N/mm<sup>2</sup>

Transpirabilidad (UNI EN 1015-19): 10-11  $\mu$

## Limpieza instrumentos

- Agua

## Soportes admitidos

- Ladrillos
- Tufo
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra

## Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca".

En el caso de realización de placas armadas estructurales, consolidantes, será necesario proceder a la aplicación de una oportuna malla electrosoldada de armadura, a fijar con REPAR TIX G2 o GROUT MICRO-J.

## Modo de uso

Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta, añadir UNISAN blanco y el agua restante; continuar la mezcla hasta obtener una pasta homogénea y carente de grumos. El agua de la pasta debería ser aproximadamente el 12-14% del peso del saco. A mezcla completada esperar algunos minutos antes de aplicar. Aplicar el producto mediante paleta y llana, o preferentemente con maquina revocadora (tipo PFT modelo G4). No aplicar en presencia de irradiación solar directa o excesiva ventilación. Cuidar la protección y la maduración húmeda, prolongada, de las superficies expuestas.

## Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



## Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

*UNISAN BIANCO es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)