



PRS.0101

PROTECH FLEX

Mastiç poliuretanic me fishek me modul shumë elastik

Kodi doganor

3909 5090

Amballazhimi

- Fishek 600 cc
- Fishek 300 cc
- Kuti: 12 x (Fishek 300 cc)
- Kuti: 20 x (Fishek 600 cc)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Pistoletë me dozë të përcaktuar



www.azichem.com

Përditësimi më: **09/07/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Proseal

Linjat e produkteve

- Aqua
- Building
- Infratech
- Floor

Tipologjia

Mastiçë plastikë, elastoplastikë dhe hidroekspansivë

Kategoritë e përdorimit

- Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me pllaka
- Hidroizolime osmozike
- Hidroizolim me mbështjellës elastomerekë poliuretani (poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
- Hidroizolim i ambienteve nëntokësore me produkte hidroekspansive
- Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me performancë të lartë, me fibër të përforcuar
- Hidroizolim i nyjeve të lëvizjes ose nyjeve të ndërtimit
- Hidroizolime çimentoze horizontale të tarracave dhe ballkoneve
- Parafabrikim
- Stukim dhe mbushje e plasaritjeve dhe të çarave në suva dhe fasada
- Izolim elektrometrik të nyjeve të zgjerimit dhe tkurrjes në dysheme dhe shtresa prej betoni

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pastë

Përshkrimi i produktit

Mastiç poliuretanic monokomponent, kundër lagështisë, me ngurtësim të shpejtë, me përbërje elastike të mesme/të lartë, gjithnjë elastike, me ngurtësi të lartë sipërfaqësore, rezistencë nga çarja dhe nga agjentët atmosferikë, që mund të lyhet me bojë. Ideale për izolimin deformues të nyjeve të shpërndarjes në tarraca dhe ballkone, për mbushjen e nyjeve në faqe parafabrikate dhe në ndërtime prej druri, çeliku, alumini, bakri, materiale plastike, suvaje, etj.

Të dhëna shtesë

- Gjithnjë elastik, me rezistencë të lartë ndaj vjetërimit dhe ndaj agjentëve atmosferikë.
- Pa tkurje dhe me përmasa të qëndrueshme
- Me tiksotropi shumë të lartë: nuk rrjedh dhe nuk krijon rrjedhje. Përpunohet shumë lehtë.
- Nuk është ngjitës dhe nuk mbledh pluhur dhe papastërti.
- Mund të lyhet me bojë pas përfundimit të polimerizimit.

Konsumi

Konsumi tregues me një fishek PROTECH FLEX 300 cc: bashkim 5x2,5 mm = 20 metra linear; bashkim 10x5 mm = 6 metra linear; bashkim 15x7,5 mm = 2,5 metra linear; bashkim 20x10 mm = 1.5 metra linear


Fushat e përdorimit

Derdhja e lartë dhe ngjitja shumë e mirë në shtresat e ndryshme e bëjnë PROTECH FLEX mastiçin ngjitësin më të përshtatshëm për nyje dyshemesh dhe mbulime në beton, ndërtime prej druri, çeliku, çeliku inoks, alumini, lumini të jonizuar, fleta zingu, bakri, materiale plastike të ndryshme etj.

Vetitë kryesore


 I pandezhëm


 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pesha specifike:
1.30 (± 0.05) g/cm³

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Mbetje e thatë (10' a 150°C): ≥95 %

Moduli elastik (DIN 53504): 0.6 N/mm²

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 60 min

Ngurtësimi (DIN 53505 - Shore A): 40 _

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 24 h

Rezistenca në tërheqje (DIN 53504): 1.5 N/mm²

Temperatura e vendosjes -40: +80 °C

Tërheqja deri në këputje (DIN 53504): ≥300 %

Mjetet e pastrimit

- Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Dru
- Sipërfaqet metalike
- Plastikë
- Fibroçimento
- Tulla dhe pllaka
- Nënshtrësia çimentoje

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse të aplikimit duhet të jenë krejtësisht të pastra dhe të thata, pa pluhur dhe papastërtira. Trajtojini fillimisht muret anësore të nyjeve me një prajmer të posaçëm poliuretani me nje komponent PROTECH FLEX PRIMER.

Është e këshillueshme që të parashikohet futja në nyjën e çdo lloj natyre, të kordonit të zgjeruar prej shkume polietileni FILTENE FONDOGIUNTO, në madhësinë që përshtatet me nyjen që do të izolohet.

Vendosni një shirit letre në të dyja anët e nyjeve, që mund të hiqen lehtësisht (si shiritat e makinës), për të parandaluar daljen jashtë të mastiçit nga vendqëndrimi natural i nyjes.

Mënyra e përdorimit

Hidhni me ngadalë dhe me kujdes mastiçin prej fishekut te vendqëndrimi i nyjes të përgatitur, me pistoletë të posaçme (të tipit silikon). Para forcimit të plotë të mastiçit, shtrijeni atë me një shpatull në sipërfaqen e nyjes. Pasi të jetë ngurtësuar, hiqeni shiritin ngjithës.

Pastroni çdo skaj të produktit nga vendqëndrimi i nyjes me tretës të veçantë (siç është acetoni ose diluenti Nitro).

Magazinishi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.



www.azichem.com

Përditësimi më: **09/07/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Kryeni prova paraprake lidhur me ngjitjen dhe përputhjen e bojrave në rastin e lyerjes me bojë të mastiçit.

Është praktikë e mirë që thellësia e seksionit të izolimit nuk e tejkalon gjysmën e gjerësisë së nyjeve. Për këtë qëllim, thellësia do të përcaktohet nga pozicionimi i FILTENE FONDOGIUNTO.

PROTECH FLEX prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **09/07/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer