



PRS.0237

ELASTOTEX 120 CLOTH

Bandă elastică de acoperit rosturi, impermeabilă, acoperită de țesut, 12 cm

Cod vamal

5906 1000

Ambalaje

- Rolă 10 m
- Rolă 50 m

Aplicare

- Mistrie
- Spatulă
- Aplicare manuală

Familie
Proseal

Tip de produs
Benzi de acoperit rosturi, cordoane și profile din material plastic

Linii de produse
• Aqua
• Building

Categorii funcționale
• Impermeabilizări osmotice
• Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru
• Impermeabilizarea orizontală a teraselor și balcoanelor pe bază de ciment

Componente
Monocomponent

Aspect
Bandă

Descrierea generală a produsului

Bandă pentru acoperirea rosturilor impermeabilă, constituită dintr-un cauciuc dilatabil/extensibil elastomeric, acoperită complet pe ambele părți de țesut absorbant cu o lărgime totală de 12 cm. Acest produs se deosebește de restul produselor de pe piață prin aplicarea simplă și ușoară, impermeabilitatea la apă demonstrată și capacitatea ridicată de deformare.

Caracteristici generale

Spre deosebire de ELASTOTEX 120 în care partea elastică este reprezentată numai de fâșia centrală a produsului (largă 8cm), materialul elastomeric din produsul ELASTOTEX 120 CLOTH ocupă toată lărgimea acestuia (12 cm), ceea ce conferă o extindere maximă mai mare și o adaptare mai bună la mișcările structurale. Mai mult, banda, fiind acoperită de țesut absorbant pe toată lărgimea acesteia, poate fi impregnată pe o porțiune mai extinsă față de suprafața acesteia, garantând o adeziune superioară la suport.

Domenii de utilizare


Conectarea impermeabilizantă a suprafețelor adiacente la rosturi în cadrul structurilor sau a operelor manufacturate supuse evenimentelor termice și dinamice, indicată mai ales pentru operațiunile de învelire impermeabilizantă care prevăd utilizarea produselor OSMOCEM FLEX sau OSMOCEM D.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
24 luni

 Lărgime:
120 mm

 Neinflamabil

 Temperatura de utilizare:
-30 / +90 °C

 Culoari disponibile
Gri

Specificații tehnice

Grosime: 0.7 mm

Întinderea la rupere laterală DIN EN ISO 527-3: 335 %

Întinderea la rupere longitudinală DIN EN ISO 527-3: 70 %

Moment mecanic cu 25% elasticitate laterală DIN EN ISO 527- 0.31 N/mm
3:

Moment mecanic cu 50% elasticitate laterală DIN EN ISO 527- 0.34 N/mm
3:

Presiune hidrolică maximă DIN EN 1928 (B): >1.5 bar

Rezistența la razele UV DIN EN ISO 4892-2: 500 h

Rezistența la tracțiune longitudinală DIN EN ISO 527-3: 104 N / 15 mm _

Rezistența la tracțiunea laterală DIN EN ISO 527-3: 23 N / 15 mm _

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **18/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Aplicați preventiv OSMOCEM FLEX sau OSMOCEM D pe suprafețele pe care se va folosi produsul într-un strat de cel puțin 2mm pe o lățime superioară lățimii benzii ELASTOTEX 120 CLOTH pentru acoperirea rosturilor. Extindeți banda și apăsați-o în mod corespunzător în mortarul osmotiv pregătit având grijă de încorporarea acestuia (pe toată lățimea benzii) în țesutul care îl acoperă. Terminați operația de învelire cu același OSMOCEM FLEX sau OSMOCEM D.

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, praf sau părți necorespunzătoare, bine înăsprite.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **18/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

ELASTOTEX 120 CLOTH este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **18/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: **3/3**