



PRS.0242

CLAYSEAL 25.20 SW

Waterstop a base de bentonita
sódica y caucho hidroexpansivo
en agua salada

Código de Aduana

4006 9000

Embalajes

- Caja: 6 x (Rollo 5 m)
- Pallet: 48 x (Caja 21 Kg)

Aplicación

- Aplicación manual
- Martillo

Familia
Proseal

Tipo
Productos hidroexpansivos a base de bentonita sódica

Líneas de productos

- Aqua
- Infratech
- Sanageb

Categorías funcionales

- Impermeabilización de los locales soterrados con productos hidroexpansivos
- Intervenciones constructivas y de mantenimiento de pistas de aeropuertos y muelles marítimos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías
- Realización de obras soterradas de hormigón de elevada impermeabilidad

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Cordón

Descripción del del producto

Junta waterstop sellante hidroexpansivo, preformado, para hormigón nuevo-hormigón viejo, segura resistencia hermética en estructuras, albañilería y cimentaciones realizado con una mezcla de bentonita sódica, caucho hidroexpansivo y especiales polímeros agregantes ("hydrocarbon"), específicamente concebido para la utilización a contacto con agua salada o residuos de la lixiviación orgánicas. CLAYSEAL 25.20 SW tiene una sección rectangular de 25X20 mm, confeccionada en rollos de 5 m cada uno.

Características generales


CLAYSEAL 25.20 SW es un waterstop en bentonita sódica de simple y fácil puesta en obra; no requiere especiales preparaciones de los soportes, sitios preformados etc. Se fija fácilmente mediante remaches y no requiere especiales medidas de protección. En contacto con el agua (también salada o contaminada), aumenta su volumen mediante la formación de un sistema coloidal estable que garantiza la permanente resistencia hermética de conexión; la expansión inicial es retardada mediante un revestimiento retardador respecto al primer contacto con el agua, a fin de permitir la ausencia de deformaciones en la fase inicial de endurecimiento del hormigón fresco.


La expansión de CLAYSEAL 25.20 SW en agua salada o con contenidos de residuos de la lixiviación y contaminantes es mínimo del 180% (poco menos de 2 veces de su volumen inicial). La expansión potencial en caso de contacto con el agua limpia podría ser considerablemente superior (también del orden del 1000%).


Campos de uso


Realización rígida de hormigón nuevo-hormigón viejo (no de dilatación) y conexiones de segura y permanente resistencia hidráulica en ambientes con agua salada, de mar, residuos de la lixiviación orgánicos y contaminantes de diversa naturaleza (por ejemplo vertederos, digestores de biogás, etc.).

Características fundamentales

 Conservabilidad:
12 meses

 Peso específico:
1.4-1.5 kg/dm³

 Producto hidroexpansivo:
>180 %

 Temperatura de uso:
-15 / +50 °C

 Colores disponibles
Rojo

Especificaciones técnicas

Contenido de bentonita sódica: >75 %

Elongación a la rotura: 60 %

Peso unitario (ASTM D71): 0.83 kg/m

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Extender a mano el waterstop en bentonita sódica CLAYSEAL 25.20 SW en la posición prevista. La fijación se efectuará mediante remaches: un clavo de acero y una arandela cada 20-25 cm aproximadamente. El sellado de las juntas entre los bordillos de waterstop está garantizado por el simple acercamiento de al menos 10 cm y no por la superposición de las extremidades.

Para situaciones aplicativas particularmente complejas, está disponible la específica jaulita en alambre de acero BENTONET, con una malla cuadrada de 13X13 mm, en perfiles de 1 metro cada uno.

El posicionamiento debe garantizar una cobertura de 10-12 cm por parte del hormigón a fin de contener la acción expansiva generada por hidratación.

Aunque el producto tenga una expansión retardada de 48H, se desaconseja el uso en casos de temporales precoces o cuando la humedad sea excesiva (tipo en presencia de charcos).

Preparación de los soportes

Preparar el plan de colocación el más liso y planar posible, compensando las posibles faltas de homogeneidad con REPAR TIX, y efectuando una cuidadosa eliminación de las partes quebradizas, incoherentes, pulverulentas.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

CLAYSEAL25.20 SW es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer