



PRT.0111 PROTECH SIL P

Bojë siloksane, me hidrogjen, e papërshkueshme, në tretësirë ujore

Kodi doganor

3209 9000

Amballazhimi

- Kovë 4 l
- Kovë 14 l

Aplikimi

- Brushë
- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.

Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë siloksane

Linjat e produkteve
• Building

Kategoritë e përdorimit
• Përmirësim i muraturave të lagështa me suva kundër lagështisë
• Bojë mbrojtëse (lyerje)

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit

Bojë me hidrogjen, e papërshkueshme nga uji, me pigment, bazuar në rrëshirë siloksane në tretësirë ujore për lyerje me mbrojtje nga uji për rehabilitimin e ndërtesave civile dhe industriale, si dhe ato të reja. Rekomandohet si një mburojë mbrojtëse transpirante e qëndrueshme ndaj ujit, e suvave dehumiduese makroporoze (SANATIGH, SANAWARME, CALEOSANA).

Të dhëna shtesë

PROTECH SIL P realizon një filtër mikroporoz që pengon në mënyrë efektive depërtimin e ujit dhe të tretësirave agresive pa dëmtuar frymëmarrjen e nevojshme të mureve.

Fushat e përdorimit


Finitura kundër ujit, transpirante, mbrojtëse dhe zbukuroese, për fasada ndërtesash historike dhe monumentale, subjekt ose jo të mbrojtjes nga "trashëgimia kulturore". Lyerje ciklike dehumidifikante për përmirësim me suvatime makroporoze. E përshtatshme për shtresa mbështetëse të llojit mineral, suva të vjetra dhe të reja dhe për bojatisje në shtresat e mëparshme, me kusht që ato të ngjisin me shtresat ekzistuese.

Vetitë kryesore


 Aplikojeni me dy duar


 I pandezshëm

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pa tretës

 Pesha specifike:
1.567 kg/dm³

 Temperatura e aplikimit:
+8 / +30 °C

 Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Mbetje e thatë (10' a 150°C): 60 %

Përthitha kapilare: 0.09 kg•h^{0.5}/m²

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Gipse
- Fibroçimento

Mënyra e përdorimit

Aplikimi i produktit mund të bëhet me brushë, rrul apo spruco, me dy duar. Tretja maksimale me ujë do të mendohet sa 10-15% e peshës së produktit.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 25/08/2020
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara, etj. mundësisht të trajtuara me fiksuesin e posaçëm PROTECH SIL FIX.

Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

PROTECH SIL P prodhohet/shpërndahet nga



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 / 604365 Fax +39 0376 604398