



PRT.0152

SANAFARBE P

Vopsea netoxică din grassello di calce, transpirantă, pt. exterior/interior

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Găleată 4 l
- Găleată 14 l

Aplicare

- Panou
- Rulou
- Stropire

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Vopsele și gleturi pe bază de grassello di calce

Categorii funcționale
• **Vopsiri protective**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Vopsea transpirabilă, naturală, netoxică, pentru interior și exterior, difuzivă, pe bază de grassello di calce. Formulă pe bază de minerale, activă, cu mare capacitate anti-mucegai și anti-condens, preparată după rețete tradiționale, pentru a fi utilizate în bioconstrucții și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

Caracteristici generale


Produs pe bază de var și pigmenți naturali.


SANAFARBE P are o transpirabilitate ridicată, și o mare capacitate antibacteriană și anti-mucegai. Fără solvenți, diluanți, substanțe dăunătoare în general.


Domenii de utilizare


Vopsirea decorativă și reabilitarea mediilor interne și externe.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Consumuri:
0.35 - 0.40 l/m²

 Greutate specifică:
1.30 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

 Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

Specificații tehnice

Coefficient de permeabilitate (ASTM D 5887): 125 μ
pH

Reziduu sec (10' a 150°C): 59.40 %

Rezistența la abraziunea umedă (EN 13300 - categoria): 2 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Gips carton
- Gips



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Aplicați cu pensula, ruloul sau pulverizatorul, în două straturi, la o distanță unul de celălalt de aproximativ 24 de ore.

Permite reproducerea ușoară a finisajelor tradiționale de tip: spălat, frecat, marmorat, tamponat. SANAFARBE P este uscată la atingere după 2 ore, poate fi aplicată din nou peste stratul inițial după 4 ore și va fi uscată în profunzime după 8-16 ore.

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc; vopselele deja existente (lavabile, organice, cu solvent etc.) trebuie eliminate. Un tratament fixativ preliminar al suprafețelor este recomandat întotdeauna cu un grund SANAXIL FIX consolidat, transparent, pe bază de silicat de potasiu. Aplicarea soluției SANAXIL FIX se poate realiza prin pensulare, cilindru sau pulverizare: numărul de mâini necesare și raportul de diluare cu cea mai potrivită apă trebuie determinate în funcție de condițiile și de degradarea absorbției suporturilor. Intervalul de diluție admisibil asigură adaosul de apă până la un raport maxim de 1:1.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În funcție de condițiile de temperatură în momentul aplicării și în faza de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod nesemnificativ.

Evitați expunerea prelungită a suprafețelor proaspăt tratate, la vânt și soare direct.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer